

Expanderbetonger

Tryckhållfasthet Mpa
1 dygn +20°C

Tryckhållfasthet Mpa
28 dygn +20°C

Öppentid minuter
vid +20°C

Användnings-
temperatur °C

Pumpbar

D-Max mm

Rekommenderad
gjutfjocklek mm

	Tryckhållfasthet Mpa 1 dygn +20°C	Tryckhållfasthet Mpa 28 dygn +20°C	Öppentid minuter vid +20°C	Användnings- temperatur °C	Pumpbar	D-Max mm	Rekommenderad gjutfjocklek mm
EXM 701* Expanderbruk	> 30	> 50	30	> +5°C	Ja	1	5-50
EXM 702* Expanderbetong Fin	> 25	> 60	30	> +5°C	Ja	2	10-100
EXM 703* Expanderbetong Grov	> 25	> 60	30	> +5°C	Ja	4	30-300
EXM 711 Expanderbetong Köld Snabb Fin	> 20	> 40	15	ner till -10°C	Nej**	1	15-100
EXM 712 Expanderbetong Köld Snabb Grov	> 20	> 40	15	ner till -10°C	Nej**	4	> 30
EXM 715* Expanderande Köldbeting	> 20	> 50	25	ner till -10°C	Nej**	4	15-100
EXM 716 Expanderande Köldbeting Grov	> 30	> 55	25	ner till -10°C	Nej**	10	50-300
EXM 721 Expanderbetong Super C72/90	> 20	> 90	30	> +5°C	Ja	4	30-300
EXM 722 Expanderbruk Express	> 30 4 timmar > 12	> 50	20	> +5°C	Ja	2	20-200
EXM 723 Expanderbetong Super 2 mm	> 20	90	30	> +5°C	Ja	2	10-100
EXM 724 Expanderbetong Super 8 mm	> 20	> 90	30	> +5°C	Ja	8	50-500
EXM 725 Expanderande Grov Anläggning	> 20	70	30	> +5°C	Ja	4	30-300
EXM 726 Expanderande Grov Anläggning Fiber	> 20	70	30	> +5°C	Ja	4	30-300
EXM 731* Expanderande Fogbetong Tix	> 20	> 40	30	> +5°C	Ja	1	> 10
EXM 741 Expanderande Fogbetong Tix -10°C	> 20	> 40	30	ner till -10°C	Ja	1	> 10