

Limningsrekommendationer mot skivor vid användande av Tec Foliesystem

Leverantör/skivmärke	Lämpad som underlag	Förbehandling	Limval och kornstorlek	Rekommenderad appliceringstid för Tec Folie	Skivbeskrivning	* Kommentarer	
Beijer Bygg Eccoboard	Undvik	-	-	-	Kontakta din Weber-återförsäljare för mer information.		✗
Byggtillbehör AB TEBO Byggelement	Lämpad med förbehåll Se kommentar*	Ingen	Set 611 Fixkam 3-4 mm	Inom öppetiden för fästmassan	Cellplastbaserad skiva med armerad och cementförstärkt yta.	Tidsåtgången högre än att limma folie på skivor där Tec 2 kan användas direkt.	—
Cembrit Minerit VT	Lämpas med förbehåll Se kommentar*	Ingen	Set 611 Fixkam 3-4 mm	Inom öppetiden för fästmassan	Cementbaserad skiva med vattentät ytbehandling.	Tidsåtgången högre än att limma folie på skivor där Tec 2 kan användas direkt.	—
Gyproc Glasroc	Rekommenderas	Ingen	Tec 2 Limspridare 4-5 m ² /l	0-10 min	Glasfiberarmerad gipsskiva		✓
Ivarsson Sverige AB Ivarit Unico (fd Permabase)	Undvik Se kommentar*	-	-	-	Cementbaserad skiva med glasfiberarmering.	Varning för stensläpp i ytan som kan skada tätskiktet.	✗
Jackon AB Jackoboard	Lämpad med förbehåll Se kommentar*	Ingen	Set 611 Fixkam 3-4 mm	Inom öppetiden för fästmassan	Cellplastbaserad skiva med armerad och cementförstärkt yta.	Tidsåtgången högre än att limma folie på skivor där Tec 2 kan användas direkt.	—
Karl Ljungberg & Co AB Masterboard	Lämpad med förbehåll	Primas med Floor 4716 spädd 1:3.	Tec 2 Limspridare 4-5 m ² /l	0-10 min	Kalciumsilikatskiva. Primning och limning utförs på släta sidan.		—
KGC Verktyg & Maskiner AB Lux element	Lämpad med förbehåll Se kommentar*	Bredpacklas med Set 610 minst 24 timmar före limning.	Tec 2 Limspridare 4-5 m ² /l alt. limmas utan spackling med Set 610 Fixkam 3-4 mm	0-10 min vid limning Inom öppetiden för fästmassan	Cellplastbaserad skiva med armerad och cementförstärkt yta.	Tidsåtgången högre än att limma folie på skivor där Tec 2 kan användas direkt.	—
Knauf/Danogips Aquapanel	Rekommenderas	Ingen	Tec 2 Limspridare 4-5 m ² /l	0-10 min	Cementbaserad skiva.		✓
Lafarge WAB	Rekommenderas	Ingen	Tec 2 Limspridare 4-5 m ² /l	0-10 min	Syntetgipsskiva		✓
Norgips Humidboard	Rekommenderas	Ingen	Tec 2 Limspridare 4-5 m ² /l	0-10 min	Fiberarmerad gipsskiva.		✓
Wennstams Kakel AB Produr	Lämpad med förbehåll Se kommentar*	Ingen	Set 611 Fixkam 3-4 mm	Inom öppetiden för fästmassan	Cellplastbaserad skiva med armerad och cementförstärkt yta.	Tidsåtgången högre än att limma folie på skivor där Tec 2 kan användas direkt.	—
Wennstams Kakel AB Isidur	Undvik	-	-	-	Kontakta din Weber-återförsäljare för mer information.		✗
Xella Byggesystemer Fermacell fibergips	Rekommenderas	Ingen	Tec 2 Limspridare 4-5 m ² /l	0-5 min	Fiberarmerad gipsskiva.		✓

✓ Skivor som Weber finner lättast och med bäst resultat att limma Tec Folie på utan annan förbehandling av skivan än rengöring eller av skivleverantören beskriven förbehandling innan montering av tätskikt.

— Skivor som Tec Folie kan limmas på med som kräver förbehandling eller limning med metod som medför längre arbetstid för monteringen än grön symbol.

✗ Skiva som Weber inte rekommenderar att sätta tätskikt på.