

# weber lagningsbruk

## Fördelar

- Betonglagning upp till 15 mm
- Lämplig för filtning och spackling
- Tunputsning 3-6 mm

## Beskrivning

Lagningsbruk är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få ett användnings-färdigt bruk till diverse lagningsändamål. Lagningsbruken innehåller tillsatsmedel, som gör produkterna speciellt lämpliga för lagningar. Torktid: 1 - 3 dygn beroende på tjocklek och temperatur.

## Användningsområde

Lagningsbruk används inomhus och utomhus vid lagning, filtning och spackling på underlag av betong, puts och murverk. Avsedd för lagningar, ifyllning av håligheter, upp till 15mm tjocklek och tunnputsning i skikt 3- 6mm. Vid tunnputsning av större ytor rekommenderas Weber tunnputsprodukter.

## Förpackning

25 kg säck

## Blandning

Lagningsbruk blandas maskinellt ca 5 minuter med t ex bormaskin/visp eller motsvarande med ca 5 l vatten per säck om 25 kg. Härvid erhålles ca 13 l användningsfärdigt bruk.

## Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst eller värmestrålning. Exponerade ytor hårdas med vatten de första dygna.

## Observera

Vinterbehandling: Vid låga temperaturer måste vinteråtgärder i form av uppvärmning etc. vidtagas, då bindning och hårdnande avstannar vid temperaturer under + 5°C. Eftersträva ett bruk med temperatur +20°C. Vid lägre temperatur än +5°C och då risk för minusgrader under första dygna finns, blanda in Weber Frostskydd (se produktblad för Frostskydd). När det gäller tunna skikt och små lagningar har dock Weber Frostskydd begränsad effekt.



## Produktspecifikation

Materialåtgång	1mm tjocklek = 1,6 kg/m <sup>2</sup> 5mm tjocklek = 8 kg/m <sup>2</sup>
Vattenbehov	Ca 5l/ 25 kg
Blandningstid	Ca 5 minuter
Appliceringstemperatur	>5° C
Användningstid	Ca 2 timmar vid +20°C
Börjar härda	Ca 4 tim
Bindemedel	Bascement
Ballast	Natursand 0-0,5mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	15 MPa
Exponeringsklass	X0
Frostbeständig	Ja (ej salt miljö)
Lufthalt	Ca 10%
Vattencementtal (VCT)	1,0
Lagring	12 månader på inplastad lastpall vid torr förvaring.

## Produktspecifikation

Förpackning	25 kg säck
-------------	------------

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.