

NHL 3.5 hydrauliska kalkbruk

Sortimentsöversikt



**we
care**

weber Kh 100/400 0-4 mm hydrauliskt kalkbruk NHL 3.5

Används framförallt som grundningsbruk innan putsning. Eller som murbruk till normalsugande tegel alt. utstockningsbruk vid läggning av naturstensgolv invändigt.

Blandas: med ca 4 L rent vatten/25 kg säck

Åtgång: ca 2 kg/mm och m²

Förpackning: 25 kg säck

Artikelnummer: 5200843173

weber KKh 20/80/475 0-4 mm hydrauliskt kalkbruk NHL 3.5

Används framförallt som ett grovstockningsbruk på äldre byggnader där det krävs ett svagare hydrauliskt kalkbruk. Appliceras för hand och blandas med rent vatten i 20 till 30 min i tvångsblandare.

Blandas: med ca 4.5 L rent vatten/25 kg säck

Åtgång: ca 2 kg/mm och m²

Förpackning: 25 kg säck

Artikelnummer: 5200812439

weber KKh 20/80/475 0-2 mm Hydrauliskt kalkputsbruk NHL 3.5

Används framförallt som ett stockningsbruk på äldre byggnader där det krävs ett svagare hydrauliskt kalkbruk. Appliceras för hand och blandas med rent vatten i 20 till 30 min i tvångsblandare.

Blandas: med ca 4.5 L rent vatten/25 kg säck

Åtgång: ca 2 kg/mm och m²

Artikelnummer: 5200812440

Förpackning: 25 kg säck

weber KKh 35/65/500 0-1 mm hydrauliskt kalkbruk NHL 3.5

Används framförallt som filtningsbruk där en extra slät yta vill uppnås på underlag som är putsade med hydrauliska kalkbruk. Appliceras för hand och blandas med rent vatten i 20-30 min.

Blandas: med ca 5.8 L rent vatten/25 kg säck

Åtgång: ca 2 kg/mm och m²

Artikelnummer: 5200812441

Förpackning: 25 kg säck

weber KKh 35/65/500 0-4 mm Hydrauliskt kalkbruk NHL 3.5

Används framförallt som ett grovstockningsbruk på äldre byggnader där det krävs ett svagare hydrauliskt kalkbruk. Appliceras för hand och blandas med rent vatten i 20 till 30 min i tvångsblandare.

Blandas: med ca 4.5 L rent vatten/25 kg säck

Åtgång: ca 2 kg/mm och m²

Artikelnummer: 5200812442

Förpackning: 25 kg säck

weber KKh 35/65/500 0-2 mm hydrauliskt kalkbruk NHL 3.5

Används framförallt som ett stockningsbruk på äldre byggnader där det krävs ett svagare hydrauliskt kalkbruk. Appliceras för hand och blandas med rent vatten i 20 till 30 min i tvångsblandare. Appliceras för hand och blandas med rent vatten i 20-30 min.

Blandas: med ca 4.5 L rent vatten/25 kg säck

Åtgång: ca 2 kg/mm och m²

Artikelnummer: 5200812443

Förpackning: 25 kg säck

weber KKh 50/50/575 0-4 mm hydrauliskt kalkbruk NHL 3.5

Används framförallt som ett grovstockningsbruk på äldre byggnader där det krävs ett svagare hydrauliskt kalkbruk. Appliceras för hand och blandas med rent vatten i 20 till 30 min i tvångsblandare. Även lämpligt för murning av taktegel.

Blandas: med ca 4.5 L rent vatten/25 kg säck

Åtgång: ca 2 kg/mm och m²

Artikelnummer: 5200812438

Förpackning: 25 kg säck