

# Fäst- och fogmassor

## Produktguide

	Damminreducerad	Fogning efter antal timmar*	På underlag med max 90 % RF	För underlag med stora förelser	Uppstyvat träbjälklag	GVK-godkänd våtrumsmatta	Ovan golvvärme	Ingår i Weber Våtrumssystem	Keramik på keramik	Utomhus	Plattor känsliga för missfärgning	Glasmosaik/natursten	Granitkeramik	Simbassänger	CE-klassning	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> ) kamstorlek 6 mm	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> ) kamstorlek 8 mm	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> ) kamstorlek 10 mm
<b>Fästmassor</b>																		
<b>weber rex fix</b> <i>Närmast lik fd Set 610 multi DR och Set basic</i>	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET S1	2,0	3,0	5,6
<b>weber rex light fix</b> <i>Närmast lik fd Set 640 light</i>	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET S1	1,7	2,5	4,6
<b>weber supra light fix</b> <i>Närmast lik fd Set komfort light och Set 612 multi vit</i>	●	4-48**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 T S1	1,3	2,0	3,7
<b>weber supra rapid light fix</b> <i>Närmast lik fd Set komfort light rapid och Set 611 multi snabb</i>	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 T S1 indoors	1,7	2,5	4,6
<b>weber flow fix</b> <i>Närmast lik fd Set 614 multi flyt normal</i>	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2	2,0	3,0	5,6
<b>weber flow rapid fix</b> <i>Närmast lik fd Set 615 multi flyt snabb</i>	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 F indoors	2,0	3,0	5,6
<b>weber flex fix</b> <i>Närmast lik fd Set 616 multi max</i>	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 E S2	1,7	2,5	4,6
<b>weber rock fix</b> <i>Närmast lika fd Set komfort swim</i>	●	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 S1	2,0	3,0	5,6
<b>weberset 862 naturstensbruk</b>		24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET		3,5	4,6
<b>weberset 620 kakellim</b>	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D1	3	3,8	4,7
<b>weber multiglu</b>	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET S1	2,0	3,0	5,6

\* Gäller vid 23/50 och sugande underlag.  
\*\* Kakel på vägg >4 timmar. Klinker på vägg >24 timmar. Klinker på golv >48 timmar.

	Antal kulörer	Fogbredd i mm	Vägg sugande plattor	Vägg täta plattor, typ Granitkeramik	Golv täta plattor, typ Granitkeramik	Uppstyvat träbjälklag	Golvvärme	Utomhus	Våt miljö	Simbassäng <sup>2</sup>	Högtrycksvärit	5x5 cm	10x10 cm	15x15 cm	20x20 cm	30x30 cm	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Fogmassor</b>																	
<b>weber classic grout</b>	13	1-8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2-0,9
<b>weber rapid grout</b>	16	0,5-20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2-0,9
<b>webercolor 802 klinkerfog</b>	1	3-10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,7	1,5	1,3	1,0	0,8	0,8-1,7
<b>webercolor 806 marmettone*</b>	2	1-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2-0,9
<b>weberfug 873</b>	1	3-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,0	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3-1,0

\* Fogbredd 2 mm Fogdjup 3 mm.  
För andra fogbredder, fogdjup och plattstorlekar. Se vårt beräkningsprogram på [www.seweber.com](http://www.seweber.com)  
Klassning fogmassor enligt EN 13 888: classic grout, rapid grout och Fug 873 ligger i klassen CG2WA.

### Silikoner

**weber neutral silicone** – En höglastisk antimögelbehandlad silikon för våtrum. Finns i 20 matchande kulörer och transparent.  
**weber special silicone** – Antimögelbehandlad ättiksyrehärdande silikon när man önskar en kritvit fog.

<b>Primerguide</b>	Betong	Lättbetong	Avjämningsmassa	Godkända skivor	Golvgips-skiva	Golvspån-skiva	Sten/keramik	Stål	Färg	Åtgång (m <sup>2</sup> /liter)
<b>weberfloor 4716 Primer + vatten</b>	1+3	1+3	1+3	5+1	5+1	5+1	1,1***	1+0	1+1***	5-10
<b>weber gypsum primer</b>							●	●	●	cirka 4

\*\*\* Primern måste beströs med spackelpulver som borstas in i den våta primern.