

# Weber kalkbruk Sortiments- översikt

Vägleder dig i valet av  
kalkbruk



**we  
care**



### Kalkbaserad puts

Fram till 1940-talet var nästan all puts kalkbaserad. Grundregeln vid renovering av putsade ytor är att använda ett bruk som är så likt det ursprungliga materialet som möjligt. D.v.s. kalk på kalk.

Kalkbruk används i huvudsak på äldre byggnader byggda före 1950.

Dom flesta kyrkor, slott och herrgårdar är putsade med kalkbaserade putsmaterial. Givetvis så finns det även mycket fastigheter av mer vanlig karaktär som är putsade med kalkbruk och med en mängd olika strukturer och tekniker.

### Blandning av kalkbruk

Kalkbruk behöver blandas under relativt lång tid för att få en bra arbetsbarhet och funktion. Detta gör att det inte går att använda genomströmningsblandare vid blandning av dessa produkter. Vid blandning i snabblandare ska bruket blandas cirka 5 min samt i planblandare eller tombola cirka 12 min.

## webercal

webercal-produkter används för det flesta putsningsarbeten av byggnader som sedan tidigare är med någon typ av kalkbruk. webercal-produkter är pumpbara och Nordic-produkterna är endast för handapplicering.

## Kalkbruk

### webercal 142 Kalkbruk – K 100/850 – 0–3 mm

Används som lagnings- och grovputsbruk för omputsning och renovering av tidigare kalkputsade fasader. Även lämpligt för invändiga ytor. Lämpligt vid lagning av befintliga kalkputser med låg hållfasthet samt vid renovering av svaga underlag med låg hållfasthet.

**Åtgång:** 20 kg/10 mm/m<sup>2</sup>.

**Förp:** 25 kg, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

### webercal 144 Kalkbruk Fin – K 100/675 – 0–1 mm

Används där man vill uppnå en extra slät och jämn yta, tex på omfattningar och listdragningar.

Detta bruk fungerar även som finlagningsbruk när man ska laga mindre skador eller sprickor i en fasad. Även för invändiga ytor.

**Åtgång:** 10 kg/5 mm/m<sup>2</sup>.

**Förp:** 25 kg, storsäck 1000 kg.

## Weber Hydrauliska Kalkbruk

### webercal 109 Hydraulisk kalkgrundning – KKh 10/90/400

Används som tunngrundningsbruk på underlag av tex tegel och natursten för att skapa god vidhäftning och jämnare sugning för nästkommande putsskikt.

**Åtgång:** 4-6 kg/m<sup>2</sup>.

**Förp:** 25 kg säck, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

### webercal 159 Hydrauliskt Kalkbruk Grov utfyllnad 0-6 mm – KKh 15/85/600

Ett unikt pumpbart utstockningsbruk för väldigt tjocka påslag, detta bruk kan läggas på i tjocklek upp till 20 mm/påslag vilket sparar antal påslag vid utfyllnader av fasader.

**Åtgång:** 20 kg/10 mm/m<sup>2</sup>.

**Förp:** 25 kg säck, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

### webercal 158 Hydrauliskt Kalkbruk Grov 0-3 mm KKh 15/85/600

Grovstockningsbruk, används till grovputsning på fasader där det krävs en tjockare putsuppbyggnad, eller som underlag för webercal 148 Hydrauliskt Kalkbruk. Innehåller fiber.

**Åtgång:** 20 kg/10 mm/m<sup>2</sup>.

**Förp:** 25 kg säck, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

### webercal 148 Hydrauliskt Kalkbruk – KKh 15/85/650 – 0-3 mm

Används vid putsning där det krävs ett starkare bruk än vad som kan uppnås med luftkalkbruk. Är även lämpligt för fasader där kalkbruk har föreskrivits men byggnaden är i ett utsatta läge, tex vid kusten och andra slagregnsrika områden. Rekommenderas vid renovering av äldre byggnader där det befintliga kalkbruket har mycket god hållfasthet.

Kan även användas vid mindre fogning, dock ej till konstruktionsmurning.

**Åtgång:** 20 kg/10 mm/m<sup>2</sup>.

**Förp:** 25 kg, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

### webercal 152 Hydrauliskt Kalkbruk Fin – KKh 20/80/600 – 0-1 mm

Avsett för tunna ytbehandlingar av grovputs där slät och jämn yta erfordras, tex vid omfattningar och listdraging. Även för invändiga ytor.

**Åtgång:** 10 kg/5 mm/m<sup>2</sup>.

**Förp:** 25 kg säck och storsäck 1000 kg.

## Vattrivningsbruk

### webercal 145 Vattrivningsbruk – K 100/600

Vattrivningsbruk används framförallt vid varsamma renoveringar av kulturbyggnader som är slätputsade med kalkbruk.

**Åtgång:** 2-4 kg/m<sup>2</sup>.

**Förp:** 25 kg och storsäck 1000 kg.

## Hydrauliskt Kalkmurbruk/fogbruk

### webercal 156 Hydraulisk Kalkfog M 0,5 – KKh 15/85/550 – 0-3 mm

Specialanpassat pumpbart hydrauliskt kalkfogbruk för om- och efterfogning av murverk.

**Förp:** 25 kg och storsäck 1000 kg.

### Weber Hydrauliskt Kalkmurbruk M 0,5 – 0-3 mm – KKh 0/100/525

Murbruk baserat på hydraulisk kalk. Anpassat för murning av tegel där ett kalkbaserat murbruk efterfrågas.

**Förp:** 25 kg, storsäck 1000 kg och löst i 10 tons ficka.

### Weber Färgat Hydrauliskt Kalkmurbruk M 0,5 – 0-3 mm – KKh 0/100/525

Murbruk baserat på hydraulisk kalk. Anpassat för murning av tegel där ett kalkbaserat färgat murbruk efterfrågas.

Finns att beställa i Webers 45 standardkulörer 23XXX.

**Förp:** 25 kg, storsäck 1000 kg och löst i 10 tons ficka.

### Weber färgat hydrauliskt kalkfogbruk M 0,5 – 1 mm – KKh 15/85/550

Fogbruk baserat på hydraulisk kalk i 1 mm fraktion avsett framförallt för omfogning av tegel som är murad med smala murfogar upp till cirka 6 mm.

Finns att beställa i Webers 45 standardkulörer 23XXX.





## Weber Nordic

Produkter utvecklade för restaurering av byggnadsminnen och byggnadsverk där kalkrika bruk sedan tidigare har använts. Samtliga Weber Nordic produkter har en sammansättning enligt 1:1 principen för att uppnå bästa möjliga flexibilitet. Endast för handapplikering. Läs mer om Nordic sortimentet på [weber.se](http://weber.se)

## Nordic Hydrauliskt Kalkbruk

### Nordic Hydraulisk 3 mm – KKh 40/60/725

Används till grovputsning samt i vissa fall till murning.

**Förp:** 25 kg säck och storsäck 1000 kg.

### Nordic Hydraulisk 1 mm – KKh 40/60/725

För finputsning utanpå Nordic hydraulisk 3 mm putsbruk eller på befintligt hydrauliskt kalkbruk.

**Förp:** 25 kg säck.

### Nordic Vattenrivning – K 100/725

Vattenrivningsbruk för restaurering.

**Förp:** 20 kg säck.

## Nordic Kalkbruk

### Nordic Kalkbruk 3 mm – K 100/800

Används till grovputsning samt i vissa fall till murning.

**Förp:** 25 kg säck och storsäck 1000 kg.

### Nordic Kalkbruk 1 mm – K 100/800

Används till grovputsning samt i vissa fall till murning.

**Förp:** 25 kg säck.

### Viktigt

Läs alltid gällande produktblad innan beställning av respektive produkt. Beakta konstruktionsmässiga kvalitetskrav på murbruk, armering samt murblock och tegel som kan finnas i det specifika projektet.