

Weber sortimentsöversikt

Vägleder dig i valet av murbruk

Kontrollera alltid med tegelleverantören vilken klass teglet håller för att anpassa bruksvalet på bästa sätt, särskilt vid lägsta och högsta vattenupptagningen.



För lägsta vattenupptagningen rekommenderas Färgat Murbruk M2,5 BF-sten och för sten med högsta vattensugningen rekommenderas Tegelmurbruk FMV.

Åtgångstabell Murning

Typ av sten	Kg torrbruk/m ²
Leca Block 120 mm	25 kg/m ²
Betonghålsten 125x190x400 mm	30 kg/m ²
Leca Block 150 mm	30 kg/m ²
Betonghålsten 150x190x400 mm	35 kg/m ²
Leca Block 190 mm	40 kg/m ²
Betonghålsten 200x190x400 mm	50 kg/m ²
Leca Block 250 mm	45 kg/m ²
Betonghålsten 250x190x400 mm	60 kg/m ²
Leca Isolerblock 300 mm	35 kg/m ²
Leca Block 350 mm	70 kg/m ²
Leca Isolerblock 350 mm	40 kg/m ²
Leca Block 70 mm	15 kg/m ²
Leca Block 90 mm	20 kg/m ²
Fasadtegel 120x62x250 mm	70 kg/m ²

Hållfasthetsklasser murbruk

M10 = A	M1 = C
M2,5 = B	M0,5 = D

Klassindelning tegel

Vattenupptagning (minutsugning)	Murbruk (artikel)
<0,5 kg/m ²	= 2740
0,5–2,75 kg/m ²	= 2720, 2820
>2,75 kg/m ²	= 2795, 2895

Förklaring tillsatser

VT: Vintertillsats motverkar frostsador i murbruket vid snabb nedfrysning direkt efter murningen. Vinteråtgärder som intäckning och varmt vatten ska användas ändå.

GS: Genomströmningsblandare tillsats. Behövs om bruket ska blandas i kontinuerliga blandare, genomströmningsblandare, för att få rätt lufthalt. (Kan ej erhållas i 25 kg säck).

TT: Tätbrukstillsats. Minskar murbrukets vattenupptagning och risken för vattengenomslag, främst för tegelmurverk. Rekommenderas för murverk i klimatutsatt läge.

RT: Retardertillsats. Kan användas sommartid för att medge en något längre öppentid vid högre temperaturer. (Kan ej erhållas i 25 kg säck).

HT: Hagitillsats. Används när bruket ska pumpas i Hagi fogspruta eller motsvarande vid omfogningsarbeten.

Murbrukssortiment

Weber Gullex Murbruk M10

Artikel 2610

Användningsområde: För betongsten och andra höghållfasta murstenar av olika slag. Framförallt till källarväggar, murar och trappor.

Förpackning: 25 kg säck, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

Tillsatser: VT.

Weber Gullex Murbruk M2,5

Artikel 2710

Användningsområde: För Leca Murverk och enklare tegelmurning där kulörkrav inte finns på murbruket. Används framförallt när murverket ska putsas.

Förpackningar: 25 kg säck, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

Tillsatser: VT.

Weber Färgat Murbruk M2,5

Artikel 2720

Användningsområde: För tegelmurning med murbrukskvalitet M2,5 där krav på färg ställts. Specialanpassat murbruk med mycket bra vidhäftning. Finns i 45 olika standardkulörer. Kan även erhållas i specialkulör enligt önskemål. (Begränsningar finns på maxpigmentering).

Förpackningar: 25 kg, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

Tillsatser: VT, GS, TT, RT, HT.

Weber Färgat Murbruk M2,5 BF-sten

Artikel 2740

Användningsområde: För murning av betongfasadsten och andra stenar med låg vattenupptagning. Specialanpassat murbruk för svagt sugande mursten. Har grövre ballast och ger en grövre fogstruktur. Finns i 45 olika standardkulörer. Kan även erhållas i specialkulör enligt önskemål. (Begränsningar finns på maxpigmentering).

Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

Tillsatser: VT, GS, TT.

Weber Färgat Murbruk M2,5 Kalksandsten

Artikel 2760

Användningsområde: Specialanpassat murbruk för murning av kalksandsten. Finns i olika standardkulörer anpassade till kalksandsten. Kan även erhållas i specialkulör enligt önskemål. (Begränsningar finns på maxpigmentering).

Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

Tillsatser: VT, GS.

Weber Tegelmurbruk FMV M2,5

Artikel 2795

Användningsområde: Specialanpassat murbruk för starkt sugande stenar färgas in i Weber standardkulörer för murbruk. Kan även erhållas i specialkulör enligt önskemål. (Begränsningar finns på maxpigmentering).

Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

Tillsatser: VT, GS, TT, RT och HT.

Weber Färgat Fogbruk M2,5

Artikel 2670

Användningsområde: Specialanpassat fogbruk för om- och efterfogning av tegelmurverk med tunna fogar. Färgas in i Webers standardkulörer för murbruk. Kan även erhållas i specialkulör enligt önskemål. (Begränsningar finns på maxpigmentering).

Förpackning: 25 kg och storsäck 1000 kg.

Tillsatser: VT.

Weber Färgat Murbruk M1

Artikel 2820

Användningsområde: För tegelmurning med murbrukskvalitet M1 där krav på färg har ställts. Specialanpassat murbruk med mycket bra vidhäftning. Kvalitet M1 medför mindre sprickrisk i murverket och används där tryckpåkänningarna är begränsade. Finns i 45 olika standardkulörer. Kan även erhållas i specialkulör enligt önskemål. (Begränsningar finns på maxpigmentering).

Förpackning: 25 kg säck, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

Tillsatser: VT, GS, TT, RT, HT

Weber Tegelmurbruk FMV M1

Artikel 2895

Användningsområde: Specialanpassat murbruk för starkt sugande stenar, färgas in i Weber standardkulörer för murbruk. Kan även erhållas i specialkulör enligt önskemål. (Begränsningar finns på maxpigmentering).

Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

Tillsatser: VT, GS, TT, RT och HT.

Weber Färgat fogbruk M1

Artikel 2675

Användningsområde: Specialanpassat fogbruk för om- och efterfogning av tegelmurverk med tunna fogar. Färgas in i Weber standardkulörer för murbruk. Kan även erhållas i specialkulör enligt önskemål. (Begränsningar finns på maxpigmentering).

Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg.

Tillsatser: VT

Weber Cal 156 Hydraulisk Kalkfog M0,5

Artikel 3156

Användningsområde: Specialanpassat pumpbart hydrauliskt kalkfogbruk för om- och efterfogning av murverk. Kan erhållas i vissa specialkulörer enligt önskemål. (Begränsningar finns på pigmentering).

Förpackning: 25 kg och storsäck 1000 kg.

Tillsatser: Inga möjliga tillval.

Weber Hydrauliskt Kalkmurbruk M0,5

Artikel 2905

Användningsområde: Murbruk baserat på hydraulisk kalk anpassat för murning av tegel där ett kalkbaserat murbruk efterfrågas.

Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg och löst i 10 tons ficka.

Tillsatser: Inga möjliga tillval.

Weber Färgat Hydrauliskt Kalkmurbruk M0,5

Artikel 2920

Användningsområde: Murbruk baserat på hydraulisk kalk anpassat för murning av tegel där ett kalkbaserat färgat murbruk efterfrågas. Finns i 45 olika standardkulörer.

Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg och löst i 10 tons ficka.

Tillsatser: Inga möjliga tillval.

Weber Eldfast Bruk

Artikel 2590

Användningsområde: Murbruk anpassat för eldfast

tegel där höga temperaturer upp till 1300 grader kan förekomma tex eldstäder i öppna spisar.

Förpackning: 3x5 kg kartong.

Tillsatser: Inga möjliga tillval.

Weber Tunnfogsbruk

Artikel 2580

Användningsområde: Anpassat murbruk för tunn-
fogsbruk för limning av lättbetongblock.

Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg.

Tillsatser: VT.

Weber Glasbetongmurbruk SH

Artikel 1910

Användningsområde: Murbruk baserat på snabb-
härdande cement. Cementtypen gör att bruket
härdar relativt snabbt och cementvatten i mindre
utsträckning rinner på glasbetongblocken.

Förpackning: 25 kg säck.

Tillsatser: –

Säckskurnings Sortiment

Weber Min 215 Säcksurning*

Artikel 3215

Användningsområde: För säcksurning av fogade
tegelmurverk med maskinell applicering. Tex puts-
spruta P20. Färgas in efter Weber Murbrukskulörer
samt standardkulörer ytputsar och färger.

Åtgång: 3-5 kg/m².

Förpackning: 25 kg säck, storsäck 1000 kg samt löst
i 10 tons ficka.

Tillsatser: Inga möjliga tillval.

Weber Säcksurningsbruk Hand*

Artikel 2770

Användningsområde: För säcksurning av fogade
tegelmurverk där säcksurningen ska appliceras för

hand. Färgas in efter Weber Murbrukskulörer.

Åtgång: 3-5 kg/m².

Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg och löst i 10
tons ficka.

Tillsatser: Inga möjliga tillval.

Weber Säcksurningsbruk Fin Hand*

Artikel 2771

Användningsområde: För säcksurning av fogade
tegelmurverk där säcksurningen ska appliceras för
hand. Denna produkt har en finkornigare ballast än
Weber säcksurning Hand (artikel 2770) vilket ger en
något slätare struktur. Färgas in efter Weber Mur-
brukskulörer.

Åtgång: 3-5 kg/m².

Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg och löst i 10
tons ficka.

Tillsatser: Inga möjliga tillval.

* Enskiktsbehandling på tegelytor där teglet ska "lysa igenom". Önskas full
täckning används först tunngrundning och sedan Weber Min 203 Slam-
ningsputs. Weber Säcksurningsbruk finns i tre olika varianter beroende
på applikationsteknik och estetiska önskemål.

Saint-Gobain Sweden AB

Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna

Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80

Webbplats: www.weber.se



Viktigt!

Läs alltid gällande produkt-
blad innan beställning av
respektive produkt. Beakta
dom konstruktionsmässiga
kvalitetskrav på murbruk,
armering samt murblock
och tegel som kan finnas
i det specifika projektet.