

Weber Sortimentsöversikt

Vägleder dig i valet av ytputser/putsfärger

Weber har en mängd olika mineraliska ytputser/putsfärger baserade på kalk, hydraulisk kalk eller kalk och cement. Produkterna har olika typer av ballast, antingen krossad dolomit eller naturgrus beroende på vilket utseende man vill skapa. I sortimentet ingår även organiska putser/färger.

Samtliga produkter infärgas på fabrik exkl. vissa spritputser (infärgas ej) samt Gotlandskalk.

När man väljer ytputs är både det estetiska uttrycket och den tekniska funktionen som styr. För att välja rätt ytputs till det underlag du har rekommenderar vi att titta i Weber Ytputs Produktguide eller kontakta din återförsäljare.



Weber Ädelputs har blivit ett av arkitekternas favoritmaterial på grund av sina obegränsade kreativa möjligheter. Den kan kombineras med trä, tegel, plåt eller betong. Den kan helt enkelt varieras till olika strukturer, släta ytor kan varvas med grova och på så sätt skapa mönsterverkan. Den kan fås i nästan vilken kulör som helst.

Mineraliska produkter

Spritputs

webercal 146 kalkspritputs

Bindemedel: Kalk
Kornstorlek: 5 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Hand
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webercal 529 kalkspritputs

Bindemedel: Kalk
Kornstorlek: 5 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webercal 526 kalkspritputs

Bindemedel: Kalk
Kornstorlek: 8 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Hand
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webercal 147 kalkspritputs (infärgas ej)

Bindemedel: Kalk
Kornstorlek: 10 mm
Ballast: Natursingel

Påföring: Hand
Fabrik: Kvidinge
Förpackning: 25 kg

Spritputs forts.

webercal 528 hydraulisk kalkspritputs

Bindemedel: Hydraulisk kalk
Kornstorlek: 5 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Hand
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webercal 234 CD spritputs

Bindemedel: Hydraulisk kalk
Kornstorlek: 5 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg

webercal 535 hydraulisk kalkspritputs (infärgas ej)

Bindemedel: Hydraulisk kalk
Kornstorlek: 6 mm
Ballast: Natursingel

Påföring: Hand
Fabrik: Kvidinge
Förpackning: 25 kg

webercal 154 hydraulisk kalkspritputs

Bindemedel: Hydraulisk kalk
Kornstorlek: 8 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Hand
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webermin 205 KC-spritputs

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 5 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Hand
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webermin 520 KC-spritputs

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 5 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg

webermin 521 KC-spritputs

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 8 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Hand
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webermin 518 KC-spritputs (infärgas ej)

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 10 mm
Ballast: Natursingel

Påföring: Hand
Fabrik: Kvidinge
Förpackning: 25 kg

webermin 213 Sockelspritputs

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 5 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Hand
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webermin 531 sockelspritputs

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 5 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webermin 523 sockelspritputs

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 8 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Hand
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

OBS! Spritputs som levereras i storsäck kan endast användas i småfickor om max 3 ton på grund av separation.

Stänkputs

webermin 232 CD-stänk

Bindemedel: Hydraulisk kalk
Kornstorlek: 2 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webermin 201 stänkputs

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 2 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webermin 202 stänkputs grov

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 3 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webermin 200 stänkputs fin

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 0,5 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webermin 211 sockelstänkputs

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 2 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

Ytputser

webermin 203 slammingsputs

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 1 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webermin 207 rivputs

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 3 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

webermin 208 rivputs fin

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 2 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg, Storsäck 1000 kg

webermin 209 rivputs EF

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 2 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg, Storsäck 1000 kg

webermin 217 hårdstänk

Bindemedel: KC
Kornstorlek: 2 mm
Ballast: Dolomit

Påföring: Sprutas
Fabrik: Sala
Förpackning: 25 kg

Ytputser forts.

Pas 305 silikatputs

Pas 305 Silikatputs är en enkomponent silikatputs baserad på kalivattenglas, pigment och fyllmedel.

Bindemedel: Kalivattenglas

Kornstorlek: 2 mm

Påföring: Sprutas

Fabrik: Sala

Förpackning: Burk 15 kg

Putsfärger

webercal 248 gotlandskalk

webercal 248 Gotlandskalk är en kalkpasta som används för att tillverka kalkfärg och kalkvatten på ett traditionellt sätt. Infärgas/pigmenteras på arbetsplatsen med torra kalktäta pigment.

Bindemedel: Våtsläckt luftkalk (K)

Lager: Sala

Påföring: Penselstrykning enligt produktblad

Förpackning: Burk 25 kg

webercal 249 kulturkalkfärg

Bindemedel: Luftkalk (K)

Kornstorlek: 0-0,25 mm

Ballast: Dolomit

Påföring: Penselstrykning s.k krysstrykning

Fabrik: Sala

Förpackning: Burk 15 kg

webercal 246 kalkfärg våt

Bindemedel: Luftkalk (K)

Kornstorlek: 0-0,25 mm

Ballast: Dolomit

Påföring: Penselstrykning s.k krysstrykning

Fabrik: Sala

Förpackning: Burk 15 kg

webercal 242 CD-färg

Bindemedel: Hydraulisk kalk och luftkalk (K)

Kornstorlek: 0-0,25 mm

Ballast: Dolomit

Påföring: Penselstrykning s.k krysstrykning

Fabrik: Sala

Förpackning: Burk 20 kg

webermin 244 KC-färg

Bindemedel: Kalk och cement

Kornstorlek: 0-0,25 mm

Ballast: Dolomit

Påföring: Penselstrykning s.k krysstrykning

Fabrik: Sala

Förpackning: 20 kg

weberton 303 silikatfärg

weberton 303 Silikatfärg är en silikatfärg baserad på kalivattenglas, pigment och fyllmedel.

Bindemedel: Kalivattenglas

Fabrik: Sala, Kungsbacka och Malmö

Påföring: Penselstrykning alt. roller

Förpackning: Burk 15 kg

Organiska produkter

Ytputser

silicate render

silicate render är en lösningsmedelfri, vattenavvisande och mycket ånggenomsläpplig silikatputs på silikatbas.

Kornstorlek: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm och 3 mm

Fabrik: Sala, Kungsbacka och Malmö

Strukturer: Stänkt alt. glättad yta

Förpackning: Burk 20 kg

Påföring: Stänkt sprutas, glättad sprutas alt. dras på för hand

silco render

silco render är en lösningsmedelfri, vattenavvisande och mycket ånggenomsläpplig puts med mycket hög andel silikonhartsbindemedel.

Kornstorlek: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm och 3 mm

Fabrik: Sala, Kungsbacka och Malmö

Strukturer: Stänkt alt. glättad yta

Förpackning: Burk 20 kg

Påföring: Stänkt sprutas, glättad sprutas alt. dras på för hand

Färger

silicate paint

silicate paint är en lösningsmedelfri, vattenavvisande och mycket ånggenomsläpplig putsfärg på silikatbas.

Påföring: Penselstrykning alt. roller

Förpackning: Burk 20 kg

Fabrik: Sala, Kungsbacka och Malmö

silco paint

silco paint är en lösningsmedelfri, vattenavvisande och mycket ånggenomsläpplig putsfärg med mycket hög andel silikonhartsbindemedel.

Påföring: Penselstrykning alt. roller

Förpackning: Burk 20 kg

Fabrik: Sala, Kungsbacka och Malmö

Tänk på att:

Att färgsätta en fasad är en mycket viktig uppgift för att hitta det rätta arkitektoniska uttrycket, tänk på att även strukturen påverkar kulörens visuella upplevelse. Tex så ger ofta en grov struktur ett mörkare intryck på grund av skuggeffekt i just strukturen. En stark kulör har också en tendens att vara känsligare för åldring både vad gäller nedsmutsning och till viss del att pigment lakas ur. Maxpigmentering (se vår Maxpigmentering Produktguide) innebär att vid överskriden pigmentering medför risk för t ex att kulören blir instabil och därmed kan förändras i nyans, bli svår att blanda ut eller ge ränder vid rollning. Olika temperaturer och sugförhållanden i underlaget påverkar också slutresultatet, det är därför viktigt att arbetet sker med skyddade förutsättningar, både för regn, kyla, starka vindar och starkt solsken/hög värme. Olika sidor på ett hus bör också utföras med likartade förhållanden. Underlaget får heller aldrig vara blött när produkterna ska påföras, dock kräver mineraliska produkter en förfuktning av underlaget. Efterbättringar är normalt väldigt svårt att utföra på samtliga ytputser och färger, måste detta ändå ske så är det viktigaste att göra färgbättringen så liten som möjligt.

När kulör ska väljas på putsystem med cellplast (EPS) som putsbärare eller ventilerat skivmaterial bör kulörer med reflektionsvärde (γ -värde) 20% eller högre väljas. Detta på grund av värmerelaterade rörelser som kan ge upphov till sprickbildning.

Beträffande påväxter på fasader av alger, mögel mm se separat dokument www.se.weber

Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.se.weber



Viktigt!

Läs alltid gällande produktblad innan beställning av respektive produkt. Beakta dom konstruktionsmässiga kvalitetskrav på murbruk, armering samt murblock och tegel som kan finnas i det specifika projektet.