



weberbase 130 lättbetongputs B

- Pumpbart

Om produkten

Fabriksstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Egenskaper

- Lågalkalisk
- Normaltorkande

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand
- Sprutbar
- Pumpbar

Användningsområde

Avsett för grovputsning på fasader av lättbetong. Där det krävs en stark puts, t ex "utsatta lägen" samt socklar. Underlaget ska vara grundat heltäckande med weber Base 105 vitgrund.

Underlag

Avsedd framförallt för underlag av lättbetong, viktigt att lättbetongen håller en kvalite av minst 2,5MPa i tryckhållfathet.

Typ av underlag

- Block
- Tegel
- Mineraliskt underlag
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

komprimera med skånska och drag av med rätkäpp. Om ytan ska avfärgas med putsfärg eller tunn ytputs är det viktigt att den utskurade grovputsen har en jämn struktur och är fri från sprickor.

Lättbetongunderlag ska hålla minst en tryckhållfasthetsklass på 2.5MPa

Förbehandling

Nätning och grundning ska vara utfört. Före grovputsning ska väggen förfuktas, helst dagen innan. Vid torr väderlek upprepas vattningen strax före grovputsningen. Använd slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4min eller i långsamgående blandare 7 - 10min.

Användning

Bruket påförs normalt dagen efter grundningen. Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 och sprutpistol med 18mm munstycke. Bruket dras av med rätkäpp och komprimeras med skånska. Om ytan ska avfärgas med putsfärg eller tunn ytputs är det viktigt att den utskurade grovputsen har en jämn struktur och är fri från sprickor. Putsning får inte ske då risk för frost föreligger.

Produktspecifikation

Materialåtgång	20 kg/m ² (10mm)
Maximal skiktjocklek	10 mm i varje påslag
Vattenbehov	Ca 3,5 L / 20 kg säck
Utbyte	Ca 12 L / 20 kg säck
Öppentid	2 timmar
Väntetid mellan appliceringar	3 dygn
Torktid innan nästa skikt	3 dygn
Ballast	Krossad dolomit och sand 0-3 mm
Sammansättning	KC 35/65/550
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck Löst i ficka

Efterbehandling

Putsskiktet ska eftervattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

Putsning får inte ske då risk för frost föreligger.
Lättbetongunderlag ska hålla minst en tryckhållfasthetsklass på 2.5MPa

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.