



# weber concrete paint strong

## Slitstark betongfärg

- Snabbtorkande betongfärg
- Slitstark
- God kemikalieresistens

### Om produkten

Concrete paint strong är baserad på en vattenburen co-polymer. Produkten är oklassad, luktsvag och ej brandfarlig. God kemikalieresistens. God taber-abraseresistens. God black-markresistens. Ingen gulning av UV. Anm: I jämförelse med 2-k vattenburen epoxi är ovanstående egenskaper bättre för Concrete paint strong

### Användningsområde

Concrete paint strong är en snabbtorkande dekorativ och täckande, slitstark 1-komp. färg. Concrete paint strong är på många ytor ett bra alternativ till 2-komp. vattenburen epoxifärg och som oklassad produkt ett bättre miljöval. För golv och väggar i industri, lantbruk och bostad med måttligt slitage. Lättare trafik av truckar, tvättning med högtrycksvätt tillhör normal belastning. Bör ej användas i våtutrymmen med konstant stående vatten.

### Underlag

Betong, ny som gammal, fukt och alkalitet inget hinder. Underlaget skall vara fritt från fränskiljande substanser såsom cementhud, damm, olja, fett etc.

### Typ av underlag

- Betong

### Begränsningar

- Använd ej i temperaturer under +8°C

### Förbehandling

Högtrycksvättning/syratvättning eller slipning och dammsugning är gängse metoder för att förbereda underlaget inför målning. Golvtytor som uppvisar ojämnheter och skador inom ca 5 mm spacklas/avjämns före målning

### Produktspecifikation

<b>Materialåtgång</b>	Beräkna ca 0,2-0,25 kg ospädd Concrete paint strong per m <sup>2</sup> och strykning på sträva ytor (exempelvis obearbetad betongyta) Beräkna ca 0,15-0,2 kg ospädd Concrete paint strong per m <sup>2</sup> och strykning på släta ytor (exempelvis stålglättad betong och ovanpå avjämningsmassor)
<b>Torktid</b>	Ett skikt på ca 150micron är gångbart inom ca 2 tim i rumstemperatur (+20°C). Full hårdning har skett efter ca 7 dygn varför högre belastningar och exempelvis stillastående fordon bör undvikas under första veckan.
<b>Vikt</b>	10 kg
<b>Viskositet</b>	Ca 2100 MPa
<b>Lagring</b>	Förvaras torrt och frostfritt. Lagringstid > 12 månader i obruten förpackning.
<b>Förpackning</b>	10 kg hink

### Användning

Concrete paint strong kan penslas, rollas eller sprutas. Späd första appliceringen med 10 % med vatten för att få bättre vidhäftning till underlaget. Temperaturen på underlaget ska hålla minst +8°C. Rengöring sker före hårdning i ljummet vatten.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/retursystem) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.