



weber white concrete

Vit hobbybetong

- Enkel att använda, tillsatt bara vatten
- Multifunktionell för dekorationsgjutningar
- För inne- och utomhusbruk
- Säker och beständig

Om produkten

Torrbruk som efter blandning med vatten ger en vitbetong lämplig för dekorativa gjutningar med eller utan form.

Egenskaper

- Låga egenemissioner
- Dammreducerad

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

Användningsområde

Lämplig för dekorationsgjutning av olika betongdetaljer, med eller utan form. Exempelvis trädgårdsdetaljer, inredningsdetaljer betongkonst, eller som ett beständigt alternativ till gipsfigurer.

Underlag

Minsta gjuttemperatur är +5°C. Gjutning i direkt solljus bör undvikas. Formar bör oljas in med exempelvis matolja innan gjutning sker för att underlätta avformningsmomentet.

Blandning

En säck (5 kg) torrbruk blandas med 0,6-1,0 liter rent vatten. Tillsatt vattenmängd beroende på vilket önskad konsistens den färska betongmassan ska ha. Desto mindre vatten som tillsätts vid blandning desto högre styrka får slutprodukten.

Om så önskas kan pigment tillsättas betongen för att erhålla en alternativ kulör.

Blandning utförs enklast med en vispörsedd bormaskin men kan även blandas för hand i mindre mängder. Blandningen bör pågå i ca 5 minuter tills en klumpfri och jämn massa har erhållits. Andningsfilter och handskar ska användas vid blandning och hantering av den färska produkten.

Produktspecifikation

Vattenbehov	0,6-1,0 l/5 kg (12-20%)
Utbyte	ca 2,5 l/5 kg
Användningstid	ca 1 tim
Sammanlagning	Naturgrus och kalksten 0-3 mm
Tryckhållfasthetsklass	C20/25
Frostbeständig	Ja, lämplig för utomhusbruk
Lagring	24 månader i obruten förpackning och torr omgivande miljö
Förpackning	5 kg påse

Användning

Fördelaktigen sker blandning och gjutning utomhus då damm och stänk kan förekomma. Hudkontakt bör undvikas, speciellt försiktigt bör man vara med att få stänk i ögonen. Vissa föremål kan med fördel förstärkas genom att stål eller plast gjuts in som ett skelett inuti decorationen. Gjutningen ska skyddas mot tidig uttorkning genom att duscha lätt med en vattendimma med start några timmar efter att gjutningen är utförd, vattningen bör sedan pågå under de kommande 2-4 dagarna. Eventuell form bör tidigast avformas 2 dagar efter gjutning, större gjutningar (fler än 3st 5 kg säckar i samma form) bör tidigast avformas efter 4 dagar. Var aktsam vid avformning och hantering av detaljen den första veckan. Betong uppnår sin fulla styrka efter ca 1 månad.

Verktyg rengörs med vatten direkt efter användning. Härdad betong kan annars vara svårt att få bort från kläder och utrustning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.