



weberbase 138 tunnpus

- 0-0,5 mm

Om produkten

weber Base 138 Tunnpus är ett fabriktillverkat torrbruk baserat på kalk och vitcement med välgraderad vit dolomit och natursand 0-0,5 mm som ballast. Pumpbart. Lätt och smidig att arbeta med.

Egenskaper

- Lågalkalisk
- Normaltorkande

Applikeringsmetod

- Appliceras för hand
- Sprutbar
- Pumpbar

Användningsområde

Används till invändig puts på lättbetong eller som finputsbruk på andra mineraliska underlag.

Typ av underlag

- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska alltid underlaget förfuktas och fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Underlaget ska förfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke. Större hål och skador kan lagas lokalt med Base 138 i styv konsistens.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. Vid mindre arbeten kan maskinvisp användas.

Produktspecifikation

Materialåtgång	10 kg/5 mm/m ²
Minsta skiktjocklek	Vid tunnpusning 2 mm
Maximal skiktjocklek	Vid putsning 5 mm i varje påslag
Vattenbehov	Ca 6 lit/25 kg
Bindemedel	Kalk och vitcement
Ballast	Krossad dolomit max 0,6 mm
Förpackning	25 kg säck Storsäck 1000 kg

Användning

Dra på med stålskånska eller spruta med lämplig putsspruta t ex Brukspump P 20 alt P 50 och sprutpistol med 10 - 12 mm munstycke. Bruket utjämnas med stålskånska till ett skikt om 4-5 mm och skuras med filbräda när påslaget börja torka.

På lättbetong armeras putsskiktet med glasfiberväv 324 för att motverka sprickbildning. I dessa fall appliceras Base 138 i två skikt, ett första skikt mot underlaget 4-5 mm som glasfibernet arbetas in i så att hela nätet omsluts av bruk. Tidigast dagen efter appliceras ytterligare ett skikt på 2-4 mm som filtas till önskad struktur.

Efterbehandling

Putsskiktet ska efterfuktas hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

Putsnings får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.