



Leca® Balk 350-3900

- Max belastning: 5kN/m
- Ljudreduktion 54dB, puts en sida
- Ljudreduktion 57dB, puts två sidor
- REI 240 med puts på en sida
- REI-M 90 med puts på en sida

Om produkten

Leca Balk 350 består av lättklinkerbetong med sammansättning av Leca lättklinker sortering 2-6, 4-12, 8-14mm, sand, cement och vatten. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m³ och tryckhållfasthet är 5MPa. Balkarna tillverkas på planbord med övervibrering. Mått (BxHxL): 350x190x3890mm

Användningsområde

Leca Balk 350 längd 3900 mm används som bärande alt. enbart överbyggande element över fönster- och dörröppningar. Max öppningsmått är 3400mm vid 5kN/m belastning på balken. Vid användning som enbart överbyggande element är max öppningsmått 3700mm.

Underlag

Används som bärande alt. enbart överbyggande element till öppningar i Leca murverkskonstruktioner

Typ av underlag

- Block

Begränsningar

Användning

Leca Balk 350 längd 3900 mm används som bärande alt. enbart överbyggande element över fönster- och dörröppningar. Max öppningsmått är 3400mm vid 5kN/m belastning på balken. Vid användning som enbart överbyggande element är max öppningsmått 3700mm.

Efterbehandling

Ytterväggar med Leca Balk grundas heltäckande med rödgrund och putsas därefter enligt anvisning. Innerväggar av Leca Balk kan målas direkt, putsas eller lämnas obehandlade.

Produktspecifikation

| | |
|----------------------|--|
| Dimensioner (LxBxH) | 3890x350x190 mm |
| Konsistens | Cement |
| Tryckhållfasthet | 5 MPa |
| Brandklass | REI 240 med puts på en sida, REI-M 90 med puts på en sida |
| Värmeledningsförmåga | λ 0,34 W/mK |
| Densitet | 1000 kg/m ³ |
| Vikt | 260 kg |
| CE-märkning | Ja |
| Lagring | Leca Balk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallan kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna. |

Artiklar

| Art.nr. | Beskrivning |
|------------|---------------------|
| 5200790729 | Leca® Balk 350-3900 |

Glasfiberarmering eller stålarmring minskar risken för sprickbildning i putsen. I våta utrymmen ska godkänt tätskitssystem användas.

Säkerhetsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Swedens ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.