



weber fasadskydd

- Ger ett vattenavvisande skydd på mineraliska underlag
- Särskilt lämplig för kalksandsten, tegel och porös betong

Om produkten

Weber Fasadskydd är ett koncentrat av silan/siloxan/mikroemulsion. Den är icke filmbildande och ger ett vattenavvisande skydd som skyddar väggar mot vatteninträning. Minskar även smutsupptagningen. Weber Fasadskydd har god inträngningsförmåga, är diffusionsöppet och tillåter behandlade väggar att andas. Weber Fasadskydd ger vid rätt användning inga färgförändringar.

Användningsområde

Weber Fasadskydd används som vattenavvisande skydd på murverk, puts och porösbetong. Produkten är särskilt lämplig för kalksandsten. Den skall ej användas på kalkputs. På höghållfast tät betong erhålls bättre resultat med Weber concrete impregnation. Fasadskydd kan användas på tegel men det finns en risk för att murverket kan få frostsador om teglet inte har tillräckligt hög kvatitet. Tegelleverantörens godkännande måste först inhämtas. Behandlingar av ett tegelmurverk utförs i första hand som en åtgärd när vattenläckage genom murverket måste stoppas. Vatten måste förhindras att komma in bakom "silikonskyddat" murverk. En felaktig behandling med Weber Fasadskydd kan innebära att ommurning, putsning eller annan inklädning måste utföras. Någon garanti för att tegelmurverket ej skadas av Weber Fasadskydd kan därför ej lämnas.

Typ av underlag

- Puts
- Sten
- Betong

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Förbehandling

Som förbehandling skall nedsmutsade underlag rengöras med fettlösande medel och/eller Weber Murtvätt Kalk/Salt beroende på typ av nedsmutsning. Skadade fogar repareras. Nyuppfört underlag av betong, puts- eller murverk måste vara välhärdat och torrt, normalt efter två veckor innan behandling med Weber Fasadskydd är lämpligt

Blandning

Produkten levereras i koncentrat och spädes med vatten i 1:5 för svagt sugande underlag (exempelvis tegel) och 1:10 för starkt sugande underlag (exempelvis puts, sandsten).

Produktspecifikation

Materialåtgång	0,25 liter per m ² och applicering (2 appliceringar rekommenderas)
Lagring	Varmlagras. Öppnad förpackning kan förvaras i 2 år.
Förpackning	1 liter plastflaska 5 liter plastdunk

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200869700	weber fasadskydd, 1 liter flaska
5200869699	weber fasadskydd, 5 liter dunk

Användning

Weber Fasadskydd anbringas två gånger flödigt på det torra, väl rengjorda underlaget med pensel, spruta eller motsvarande. Användning bör ej ske i direkt solsken eller kraftig vind. Eventuellt spill borttages omedelbart med vatten. Behandlingen sker uppifrån och ner. Andra strykningen skall ske när den första torkat in. Påför hela ytan. Se till att vatten inte tränger in bakom vid anslutningsdetaljer. Fasadskyddet kan etsa på lack, metall och glas varför detta bör skyddas innan applicering.

Observera

Glas, lack och metaller etsas eller missfärgas vid långvarig kontakt med fasadskyddet. Noggrann omrörning eller omskakning utförs före användning.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber.com/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.