



weber markstensmurbruk

- Lågt sugande
- Härdar fort
- Kan färgas in
- Bär tungt tegel

Om produkten

Markstensmurbruket har låg vattenupptagning är starkt (M10) och kan färgas in enligt 23-serien.

Användningsområde

Anpassat för murning i utsatta miljöer med marktegel.

Typ av underlag

- Sten
- Tegel

Bra att veta

Vid temperaturer under +15°C ska extra härdningstilläts beställas.

Blandning

Blandas med rent vatten ca 3.5 L/20 kg säck i minst 7 min i planblandare.

Användning

Används endast till murningsarbeten med lågt sugande marksten.

Efterbehandling

Fogas med fogpinne när fogen är fingertorr.

Observera

Vid temperaturer under +15°C ska extra härdningstilläts beställas.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 1 kg/ Sten som ska muras, detta helt beroende på fogbredd
Kornstorlek	0-3 mm
Vattenbehov	ca 3.5 L vatten/ 20 kg torrbruk
Blandningstid	7-10 min i planblandare
Användningstid	ca 1 timme
Härdningstid innan beröring	ca 2 timmar
Fiberförstärkt	nej
Tillsatser	Vintertillsats kan beställas till
Kan fås med vintertillsats	Ja
Tryckhållfasthetsklass	M10
CE-märkning	ja
Maskin och utrustning	planblandare och TB 10 bruksficka
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck Bulk

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.