



## weberbase 101 utstockningsbruk A

- hög hållfasthet

### Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

### Användningsområde

Används till grovputs och grundning där kraven på puts-skiktets hållfasthet är extra höga.

### Typ av underlag

- Betong
- Block
- Tegel
- Mineraliskt underlag

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska ytan alltid för och efterfuktas och ställningen alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

### Förbehandling

Gör rent underlaget från ev. formolja och andra föroreningar och laga ev. skador. Innan putsningen påbörjas ska ytan förfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

### Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.

### Användning

Grundning: Påför bruket ca 3 mm tjockt med slev eller lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50. Slås grundningen på med slev bör den kvastas ut, räkna då med större materialåtgång. Grovputs: Utförs normalt dagen efter grundning. Påför bruket med Brukspump P 50 med 18 mm munstycke, eller slå på med slev. Max. 10 mm per påslag. Lagning: Tryck i bruket med slev och arbeta in ordentligt. Låt det sätta sig innan det brädrivs. Max. 10 mm per påslag.

### Efterbehandling

Putsskiktet ska efterfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

### Produktspecifikation

<b>Materialåtgång</b>	Grundning: Ca 3 kg/m <sup>2</sup> Grovputsning: Ca 20 kg/m <sup>2</sup> (10 mm)
<b>Vattenbehov</b>	Grundning och grovputsning: 5 - 6 lit/25 kg säck Lagning: Ca 4 lit/25 kg säck
<b>Bindemedel</b>	Kalk och cement
<b>Ballast</b>	krossad dolomit och sand 0 - 3 mm
<b>Sammansättning</b>	KC 20/80/350
<b>Förpackning</b>	20 kg säck 1000 kg storsäck Bulk

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200859216	weberbase 101 utstockningsbruk A, 20 kg säck
5200780922	weberbase 101 utstockningsbruk A, 1000 kg storsäck

### Observera

Putsnings får inte ske då risk för temp. under 5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Om putsning ska utföras på slätgjuten betong rekommenderar vi att vidhäftare tillsätts i grundningen. Pga den höga hållfastheten i produkten är det extra noggrant med eftervattningen för att motverka krympning.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.