



## webercal 535 hydraulisk kalkspritputs 6mm ärt

- Hydraulisk kalk
- Appliceras för hand

### Om produkten

Fabrikstillverkad ljus beige ytputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov natursand som ballast. Slås på för hand.

### Användningsområde

Används vid renovering av byggnader som är putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov ytstruktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnsrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet. Speciellt lämplig vid arbeten på hösten, då risk finns att luftkalkbruk inte karbonatiserar.

### Underlag

Putts av hydrauliskt kalkbruk.

### Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Förbehandling

Vid torr och varm väderlek vattnas grovputsen innan ytputsen påförs. Använd slang med finspridarmustycke.

### Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min.

### Användning

Ytputsen påförs tidigast 1 vecka efter att grovputsen har utförts och eftervattnats i 3 dygn. Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsen slås på med slev med kraft mot underlaget, dock inte så hårt att de grova ballastkornen studsar av. Bruket måste spridas väl och slevkastan göras tätt intill varandra i samma påslagsriktning. Tillförsel av bruk måste vara väl organiserad, så att putsningen kan utföras snabbt. Bruket får inte vara så tunt att det rinner. Avled regn från taket. Se till att putsen torkar jämt. Tillrett bruk måste användas samma dag.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 16 kg/m <sup>2</sup>
Vattenbehov	Ca 3,5 L / 20 kg säck
Utbyte	Ca 12 L / 20 kg säck
Bindemedel	Luftkalk (k) samt hydraulisk kalk, NHL 5
Ballast	natursand 0-6 mm
Tillsatser	Oorganiska pigment
Förpackning	20 kg säck

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200875389	webercal 535 hydraulisk kalkspritputs 6mm ärt hand, 20 kg säck

### Efterbehandling

Den färdiga putsen ska eftervattnas och hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmustycke.

### Observera

Putsnings får inte ske vid temp. under +5° C utan att vidta vinteråtgärder.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Swedens ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.