



## weber cementbruk a anl pumpbar

- Pumpbart bruk för putsning, lagning, slammning och grundning
- Anpassad för handpåslag
- Uppfyller AMA Hus brukstyp A

### Om produkten

Cementbruk A 0-4mm är ett torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för putsning och lagning och är även lämpligt som grundningsbruk, slammingsbruk på grundmurar under mark samt kan kombineras med tillsatsmedel utan bieffekter, t ex med Weber Vattentätare för att få tätare putsbruk. Cementbruk A uppfyller fordringarna i HusAMA för brukstyp A. Cementbruk A pumpbar är anpassad för Webers brukspumpar.

### Användningsområde

Bruken används för grundning, putsning i tunna skikt och lagning på betongytor och är även lämplig som slammingsbruk på grundmurar under mark.

### Typ av underlag

- Betong
- Block
- Leca-bjälklag
- Mineraliskt underlag
- Tegel

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Bra att veta

För att förhindra snabb uttorkning ska fasden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas

### Förbehandling

Väggytorna rengöres noggrant från damm, ev formolja och andra föroreningar, förvattna. Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas

### Blandning

Bruken blandas maskinellt med ca 3,2 l vatten per 20 kg varvid erhålles ca 10 l användningsfärdigt bruk. Vid putsning åtgår ca 10 kg/m<sup>2</sup> vid 5mm putstjocklek. Färdigt bruk bör användas inom ca 2 timmar. Blandning görs med frifallsblandare, planblandare eller snabblandare.

### Användning

Bruket påföres normalt dagen efter grundningen. Slås på med slev eller dras på med skånska. Om ytan ska avfärgas med en putsfärg ska den utskurade ytan ha en jämn struktur, går bra att filta

### Efterbehandling

Bruket ska hållas fuktigt i minst 3 dygn.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Vid putsning åtgår ca 10 kg per m <sup>2</sup> vid putstjocklek 5mm.
Vattenbehov	ca 3,2 L / 20 kg
Utbyte	Ca 10 L / 20 kg säck
Användningstid	Ca 2 tim
Börjar härdna	Ca 4 tim
Bindemedel	CEM I Portlandscement
Ballast	Natursand 0-4mm
Sammansättning	C 100/300
Tryckhållfasthet 28 dygn	C24/30 (betong) MPa
Frostbeständig	Ja. Ej salt miljö.
Lufthalt	13-15%
Vattencementtal (VCT)	ca 0,60
Lagring	Ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring
Förpackning	20 kg säck Bulk

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200875390	weber cementbruk a anl pumpbar, 20 kg säck

### Observera

Putsnig får inte ske då risk för tem, under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.