



weber grundningsbruk KC

- Lågalkalisk
- Fungerar på alla mineraliska underlag

Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk enbart baserat på kalk och vitcement med välgraderad vit dolomit som ballast 0-3 mm. Innehåller inga pigment. Pumpbart

Användningsområde

Fungerar på de flesta mineraliska underlag

Typ av underlag

- Block
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts
- Sten

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Blandat grundningsbruk måste användas inom två timmar. För att förhindra för snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas och ställningen ska täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Förvattna innan grundningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten till lättflytande konsistens i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.

Användning

Påför weber grundningsbruk KC med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 V alt P 50/P 25 och sprutpistol med 10 mm munstycke. Alt används trattspruta. Går även att slås på eller strykas för hand med stålverktyg, räkna då med större materialåtgång. Grundningen ska vara heltäckande, ca 3 mm tjockt. Bruket stryks ut med en fuktig borste och lämnas med en grov struktur för att ge bra vidhäftning till nästkommande skikt.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 5 kg/m ²
Vattenbehov	Ca 3 L vatten
Applicerings temperatur	Ej under +5 °C
Bindemedel	Vitcement och släckt kalk
Sammansättning	KC 10/90/350
Ballast	naturesand 0-3 mm
Tillsatser	Konsistensgivare, Luftporbildare
Lagring	12 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD AI-A3	0,281 kg CO ₂ e/m ²

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200903017	weber grundningsbruk KC, 20 kg säck
5200903014	weber grundningsbruk KC, 1000 kg storsäck
5200903015	weber grundningsbruk KC, bulk

Efterbehandling

Grundningen ska efterfuktas. Använd slang med finspridar-munstycke.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5° C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.