



## weber gypsum naturgips

- Går att putsa 60 mm i ett påslag
- Krymper ej
- Pumpbart

### Om produkten

Gypsum Naturgips är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och brandhårdigt material som tillverkas av naturlig rå gipssten. Produkten avger därför inga emissioner vare sig vid arbete eller i färdigt konstruktion.

### Användningsområde

Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Gypsum Naturgips används vid nybyggnad och renovering av väggar, tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tät-skitts system användas.

### Typ av underlag

- Gipsskiva
- Block
- Betong
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Endast inomhus

### Blandning

Gypsum Naturgips blandas med ca 14 L vatten per 25 kg, håll alltid först vatten i blandningskärlet och därefter gips. Om kärlet ej rengöres mellan blandningarna blir öppettiden kortare. 25 kg gips ger ca 30 L färdigt gipsputs. Använd bormaskin och brukspropeller. Material åtgång: 25 kg/m<sup>2</sup> vid 30 mm tjocklek.

### Användning

Gypsum Naturgips appliceras manuellt eller med lämplig putsmaskin. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag i tjocklekar från 2-3 mm upp till 60 mm utan nätarmering. Andra typer av bruk måste appliceras i flera påslag. Gipsbruket kan redan vid appliceringen ges önskad ytstruktur.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Material åtgång: 25 kg/m <sup>2</sup> vid 30 mm tjocklek.
Rekommenderad skiktjocklek	2-60mm
Minsta skiktjocklek	2 mm
Maximal skiktjocklek	60 mm
Vattenbehov	Ca 13 L vatten/ 25 kg
Öppentid	Ca 60 min
Torktid	Ca 6 mm/ dygn vid + 20° C RF 65 %
Bindemedel	Gips
Fiberförstärkt	Nej
Ballast	0-2 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	2-3 MPa
Brandklass	A1
CE-märkning	Ja
Lagring	6 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3	0,14 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200629265	weber gypsum naturgips, 25 kg säck

### Efterbehandling

Ytor med Gypsum Naturgips kan övermålas med akrylbaserade inomhus färger. Silikatfärg kan också användas, men då måste ytan primas med weber vidhäftare späds 1:1 med vatten.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.