



weberbase 136 finputsbruk C

- Finkornigt bruk för släta ytor
- Lätt att skura ihop till en enhetlig struktur
- Pumpbar

Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast 0-1 mm. Pumpbart.

Användningsområde

Avsett för tunnputsning och avjämning av sandblästrade fasader samt för listdragning där slät och jämn yta erfordras. Kan även användas på invändiga ytor där kalkcementputs har använts.

Underlag

Underlag av tidigare KC putsade fasader.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Max 5 mm påslag

Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas innan applicering och ställningen ska täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Den tidigare grovputsade ytan ska förfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min. Håll konstant vattenmängd. Blanda produkten i relativ styv konsistens först för att sedan späda till rätt konsistens.

Användning

Bruket påförs minst tre dagar efter grovputsen. Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta t ex Brukspump P 20 alt P25/ P50 och sprutpistol med exempelvis 12 mm munstycke. Bruket utjämnas med skånska och slätskuras med

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 10 kg/m ² (5 mm)
Minsta skiktjocklek	2 mm
Maximal skiktjocklek	5 mm
Vattenbehov	ca 3 L / 20 kg säck
Bindemedel	Kalk och cement
Sammansättning	KC 50/50/650
Ballast	Krossad dolomit och sand 0-1 mm
CE-märkning	ja
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck Bulk

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200859218	weberbase 136 finputsbruk C, 20 kg säck
5200780950	weberbase 136 finputsbruk C, 1000 kg storsäck

rivbräda av masonite eller teak, putsen ska alltid vara så torr vid rivning att vatten måste tillföras. Påförs i max 5 mm skiktjocklek.

Efterbehandling

Putsskiktet ska efterfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

Putsnings får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.