



## webercal 154 hydraulisk kalkspritputs

- Handappliceras
- Ballast 0-8 mm dolomit

### Om produkten

Fabrikstillverkad spritputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov välgraderad vit 8 mm dolomit som ballast. Slås på för hand. Opigmenterad

### Användningsområde

Används vid renovering av byggnader, putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov struktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnrisk klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet.

### Underlag

Hydrauliskt kalkbruk. Putsen får ej vara starkare än CS II (bruksklass C). Underlaget ska ha en jämn och grov struktur (spikriven eller våfflad).

### Typ av underlag

- Puts

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Färgas ej in

### Bra att veta

Levereras opigmenterad  
Ballast upp till 8 mm dolomit  
Handappliceras.

### Förbehandling

Förfukta grovputsen innan ytputsen påförs. Använd slang med finspridarmunstycke.

### Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min.

### Användning

Ytputsen påförs normalt dagen efter grovputsningen. Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsen slås på med kraft mot underlaget, dock inte så hårt att de grova ballastkornen studsar av. Bruket måste spridas väl och slevkastan göras tätt intill varandra i samma påslagsriktning. Tillförsel av bruk måste vara väl organiserad, så att putsningen kan utföras snabbt.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 20 kg/m <sup>2</sup>
Vattenbehov	Ca 3 L / 20 kg säck
Bindemedel	Luftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
Ballast	Krossad dolomit 0-8 mm
Förpackning	20 kg säck

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200892783	webercal 154 hydraulisk kalkspritputs, 20 kg säck

Bruket får inte vara så tunt att det rinner. Avled regn från taket. Se till att putsen torkar jämt. Tillrett bruk måste användas samma dag, eftersom bindemedlet är hydrauliskt.

### Efterbehandling

Den färdiga putsen ska efterfuktas och hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

### Ytskikt

Spritputsen målas när den är väl härdad, måla med weber kalkfärger.

### Observera

Putsnings får inte ske vid temp. under +5° C utan att vidta vinteråtgärder. Sträva efter en temperatur på cirka +15° C under arbete och härdningstid.

### Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.