



webermin 244 KC-färg

- Genomfärgad

Om produkten

Fabrikstillverkad mineralisk putsfärg baserad på kalk och cement samt fingeraderad vit dolomit som ballast.

Användningsområde

Används som putsfärg på mineraliska KC-baserade underlag i bruksklass CS II (C) och CS III (B) vid nyproduktion och renovering.

Underlag

Används på mineraliska underlag av KC-baserad puts samt på tidigare KC-baserade färger.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Blandad KC-färg måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas innan applicering och ställningen täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Vid renovering rengörs underlaget nogga med skonsam vätblästring alt högtryckstvätt med stålborstning. Underlaget ska ha en enhetlig struktur och jämn sugning. Förfukta underlaget innan penselstrykningen eller sprutningen påbörjas.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Användning

Weber 244 KC-färg påföres när underlaget har torkat. Underlagets sugning ska vara jämn. KC-färgen påföres i två skikt med 12 timmars mellanrum genom penselstrykning eller sprutning med färgspruta. Låt färgen torka ordentligt mellan behandlingarna. Vid mättade nyanser kan det fordras en tredje behandling. Undvik skarvar i fasaden.

Produktspecifikation

Materialåtgång	0,7 kg/m ² (strykning 2 behandlingar) 1,0 kg/m ² (sprutning 2 behandlingar)
Vattenbehov	Ca 18 lit/20 kg säck Starkt pigmenterade kulörer kan kräva mer vatten.
Bindemedel	Kalk och cement
Fiberförstärkt	Nej
Ballast	Krossad Dolomit, kornstorlek 0-0,25 mm
Tillsatser	Konsistensgivare Oorganiska pigment
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning	20 kg säck

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med fínspridarmunstycke.

Observera

Målning får inte ske då risk för temperatur under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Sträva efter en temperatur på underlag, färg och lufttemperatur på ca +15-20°C under arbete och härdning. Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden utsätts för kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.