



webercal 246 kalkfärg våt

- Mineralisk putsfärg
- Lämplig för nyputs och renovering
- Diffusionsöppen

Om produkten

Fabrikstillverkad mineralisk kalkputsfärg baserad på torrsläckt kalk med fingeraderad vit dolomit som ballast. Traditionell och beprövad putsfärg.

Användningsområde

Cal 246 Kalkfärg Våt är avsedd för avfärgning av kalkputsade fasader eller av svagare KC-typ. Speciellt lämplig för renovering av äldre fasader.

Underlag

Används på mineraliska underlag av kalkputs/hydraulisk kalkputs eller svaga KC-putser. Underlaget ska ha enhetlig struktur och jämn sugning.

Typ av underlag

- Puts
- Mineraliskt underlag

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas och ställningen täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Vid renovering rengör underlaget nogga med skonsam våtblästring alt högtryckstvätt med stålborstning beroende på underlagets beskaffenhet. Underlaget ska ha en enhetlig struktur och jämn sugning. Förfukta underlaget innan penselstrykningen eller sprutningen påbörjas.

Blandning

Tillsätt ca 2 L vatten/ burk färg under kraftig omröring 3 - 4 min med maskinvisp. Våfildad eller spikriven yta kan kräva mer vatten, upp till ca 3 L/burk. Vid målning av större ytor bör flera satsar iordningställas samtidigt och blandas i ett större kärl. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Användning

webercal 246 Kalkfärg Våt påföres när underlaget har torkat. Underlagets sugning ska vara jämn. Färgen påförs i två skikt genom penselstrykning alt. sprutning, vid sprutning så ska

Produktspecifikation

Materialåtgång	ca 0,7 kg/m ² vid 2 strykningar på slät puts
Vattenbehov	Ca 2 L/ burk
Bindemedel	Luftkalk (K)
Ballast	Krossad dolomit 0-0,25 mm
Tillsatser	Pigment: Oorganiska, kalk- och ljusäkta. Konsistens och hårdhetsförbättrande
Lagring	Lagringstiden är minst 24 mån i plasthink med lock. Frostfritt.
Förpackning	15 kg burk

färgen också efterstrykas med pensel. Låt putsfärgen torka ordentligt mellan strykningarna. Rör upp putsfärgen under arbetets gång. Det är viktigt att strykningarna sker i tunna skikt. Vid mättade nyanser kan det finnas en tredje behandling. Undvik skarvar i fasaden.

Efterbehandling

Håll putsfärgen fuktig minst 3 dygn. Använd slang med fin-spridarmunstycke. Vattnet skall "dimmas" på. Spola inte så att vatten rinner längs fasaden.

Observera

För optimal härdning sträva efter en temperatur på ca +15-20°C på underlag och lufttemperatur under applicering och härdningstid. Applicering får inte ske då risk för temperatur under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden utsätts för kraftigt regn efter färdigställande. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.