

# weber supra light fix



- Vitt lättfix med mycket bra häng
- Ovan värmegolv och uppstyvat träbjälklag
- Låg åtgång
- EPD-verifierad
- Godkänd i Weber Våtrumssystem och till GVK-godkänd våtrumsmatta

## OM PRODUKTEN

supra light fix är ett dammreducerat, vitt lättfix för användning till de flesta typer av plattor i torra och våta miljöer. Klassad C2 T S1 enligt EN 12004.

Ingår i Weber Våtrumssystem och är godkänd till GVK-godkänd våtrumsmatta.

supra light fix är registrerad i Basta, är med i Svanens husproduktportal, accepteras enl Byggvarubedömningen, BVB, och är bedömd B enl Sunda Hus. supra light fix har även en tredjepartsverifierad miljödeklaration, EPD.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

supra light fix används för sättning och läggning av all typ av keramik både sugande och icke sugande i både våta och torra utrymmen. Passar även till mosaik, konstgjorda plattor t ex Terrazzo samt transparenta plattor så som glasmosaik och dylikt.

supra light fix minskar risken för oönskade utfällningar och reaktioner jämfört med traditionella fästmassor.

Fungerar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. Vid montering på golv med golvvärme, måste värmen vara avstängd minst två dagar innan

## PRODUKTSPECIFIKATION

Materialåtgång	Åtgång: Ca 2,0 kg/m <sup>2</sup> med tandad spackel 9x6x6 mm (höjd x bredd x djup). Vilket motsvarar ca: 1,3 kg/m <sup>2</sup> med 6 mm storlek 2,0 kg/m <sup>2</sup> med 8 mm kamstorlek 3,7 kg/m <sup>2</sup> med 10 mm kamstorlek
Vattenbehov	Ca 0,45-0,47 l vatten per kg pulver Ca 6,7-7,05 l/15 kg säck  Håll gärna inne med lite vatten för att kunna justera konsistensen.
Appliceringstemperatur	+10°C till +25°C
Användningstid	Ca 2 timmar
Öppentid	Utkammad: ca 20 min (EN 1346)
Torktid	Öppentid utkammad: 20min Användningstid: Ca 2 tim Gång- och fogbar efter: ca 4 timmar på kaklad vägg ca 1 dygn på klinker vägg ca 2 dygn på klinker på golv  På tätt underlag och täta plattor förlängs torktiden.  Fullt belastningsbar: efter min 7 dygn i privat- eller torr miljö offentlig efter min 21 dygn utomhus eller i våt offentlig miljö
Härdningstid innan gångbelastning	Ca 2 dygn vid 23°C /50% RF. På tätt underlag och täta plattor förlängs tiden.
Härdningstid innan försiktig belastning	Ca 2 dygn vid 23°C
Härdningstid innan full belastning	Ca 7 dygn vid 23°C /50% RF i privat- eller torr offentlig miljö och minst 21 dygn utomhus eller i våt offentlig miljö.
Bindemedel	Vitcement
Vidhäftningsstyrka 28 dygn	> 1,0 N/mm <sup>2</sup> (EN 1348)
Kulör	Vit
Lagring	24 månader vid väderskyddad förvaring.
Förpackning	15 kg säck
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3	0,715 kg CO <sub>2</sub> e/kg

läggning av plattorna. Värmen ska sedan vara avstängd under minst en vecka efter fogning av golvet. Därefter kan värmen sättas på gradvis.

## UNDERLAG

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underla-

get skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus) samt vara utfört enligt god branschpraxis.

För användning på underlag av betong med en relativ fuktighet lägre än 90%, lättbetong, Leca eller murverk putsat/spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Även ovan träbjälklag uppstyvat med min 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa, på GVK-godkänd våtrumsmatta, kartonggips, formstabila våtrumsskivor och Weber Tätskikt-/Våtrumssystem.

Vid montering på gamla plastmattor, som inte är en GVK-godkänd våtrumsmatta för plattsättning, beakta följande. En PVC-matta innehåller mjukgörare som emitterar ur mattan och lägger sig som en fet hinna, som med stor risk, kan orsaka vidhäftningsbrott.

### BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### BRA ATT VETA

Vid läggning/sättning på kraftigt sugande underlag, förbehandlas underlaget med Floor 4716 primer se separat blandningsförhållande på förpackningen.

Verktyg rengöres med vatten innan produkten härdat.

### FÖRBEHANDLING

Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.

Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad. Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer. PVC-matta slipas med grovt sandpapper och tvättas rent med T-röd.

Vid användning utomhus får underlaget ej primas med Floor 4716 Primer. Underlaget bör vid behov istället förvattnas till lätt fuktigt, fritt vatten får dock ej förekomma.

### BLANDNING

Blanda supra light fix med 0,45-0,47 l vatten per kg pulver (6,75-7,05 l/15 kg). Blanda pulvret med rent vatten, max temp 30°C, med blandarmaskin och avsedd visp under minst 3 min. Låt blandningen vila och mogna minst 3 minuter. Vispa sedan upp massan igen till en smidig konsistens. Håll gärna inne med lite vatten, att justera konsistensen med.

Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten.

### ANVÄNDNING

Montering av plattor: Drag ut supra light fix på underlaget med tandspackelns släta sida. Kamma ut ytterligare fix på samma yta med den tandade sidan. Fixet ska vara klubbigt när plattorna monteras. Kontrollera då och då med fingertopparna att fixet kladdar mot fingrarna så att inte fixets öppentid överskrids. Öppentiden på supra light fix är ca 20 minuter och justeringstiden ca 5 min. Drag, förhöjd temperatur och absorberande plattor förkortar öppentiden.

Tryck fast plattorna ordentligt med en vridande rörelse så att full bruksfyllnad erhålles under plattorna. Applicera alltid minst den mängd fix som krävs för att täcka hela plattans baksida. En 100-procentig bruksfyllnad är speciellt viktig vid läggning av keramiska plattor på golv, i fuktiga miljöer samt vid plattsättning utomhus. Lyft upp plattorna emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har fullgod vätning. Se till att inget fix kommer upp i fogen mellan plattorna mer än till halva platt-tjockleken.

Verktyg rengörs med vatten omedelbart efter användning.

Vid montering av stora plattor, rekommenderar vi flow fix eller flex fix.

Fogning kan utföras efter:

- 4 timmar på kaklad vägg
- 1 dygn med klinker på vägg
- 2 dygn med klinker på golv.

Tiden är beroende på underlag och tätheten på plattan. På täta underlag och täta plattor rekommenderar vi minst 48 timmar innan fogning.

Åtgång:

- 1,3 kg/m<sup>2</sup> vid 6 mm kamstorlek
- 2,0 kg/m<sup>2</sup> vid 8 mm kamstorlek
- 3,7 kg/m<sup>2</sup> vid 10 mm kamstorlek

### OBSERVERA

Fix som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Läs igenom produktdatablad och andra anvisningar innan arbetet påbörjas. Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och 50% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag, högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller

högre fuktighet förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. På täta underlag, vid tjocka skikt eller vid läggning av stora plattor och smala fogar förlängs torktiden. Innan användning av fästmassan för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka komabilitet med den aktuella stentypen. Vid användning utomhus får plattsatta ytor ej tösaltas. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produkt-datablad följts.

I våtrum måste Webers Monteringsanvisningar för respektive våtrumssystem följas.

#### MILJÖINFORMATION

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration. Tom plastsäck kan energiåtervinnas.

#### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

#### ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Innehåll	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200858406	weber supra light fix, 15 kg säck	15 kg	BAG	48	6415910041144