weber concrete paint

- Karbonatiseringsbromsande
- Bra täckförmåga
- Diffusionsöppen

OM PRODUKTEN
Akrylatbaserad diffsionsöppen färg lämplig för betong och rena cementputser. Bromsar karbonatiseringen av betongen och skyddar mot fuktinträngning vilket förlänger livslängden på konstruktionen. Brytbar enligt Webers standardkulörkarta

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Som ytskydd och färgsättare på bärkraftiga mineraliska underlag. Exempelvis rena cementputsytor eller betongunderlag, vanligt förekommande applicerings-områden är på undersidor av balkonger, socklar på hus, bropelare, ytterväggar på vattentorn, broarfundament, väggar i tunnlar och parkeringshus etc.

UNDERLAG
Betong, ny som gammal, fukt och alkalitet inget hinder. Underlaget skall vara fritt från frånskiljande substanser såsom cementhud, damm, olja, fett etc.

BEGRÄNSNINGAR
- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +8°C

BRA ATT VETA
Produkten kan spädas med vatten (max 10 %) om en mer lösare konsistens önskas.

PRODUKTSPECIFIKATION

Materialåtgång	0,3-0,4 liter per m² (2 appliceringar)
Utbyte	9 liter / Hink
Väntetid mellan applice-ringar	1 dygn i 20°C
Bindemedel	akrylat
Vidhäftningsstyrka	≥1,0 (0,7) N/mm²
Vattenånggenomsläpp-lighet	Klass 1 enligt EN 1504-2
CO2 diffusion resistance coefficient	Sd-värde CO2>50 m
Förpackning	9 liters hink
Certifikat	1504-2

FÖRBEREDELSER
Underlaget ska vara torrt och fritt från föroreningar.

FÖRBEHANDLING
Gör rent ytor som avses målas med exempelvis kvast, tryckluft, högtryckstvätt eller motsvarande. Eventuella gjutblåsor i betongen spacklas lämpligen igen med weber betongspackel snabb, dagen innan målning.

BLANDNING
Vispa/rör upp hinken innan användning för att motverka att fyllmedel eventuellt sjunkit till botten under transport.

ANVÄNDNING
Applicera weber concrete paint med pensel, roller eller färgspruta*.

* Färgspruta kräver att vara av större modell som klarar mer pastösa konsistens. Exempelvis Graco Mark VII eller motsvarande. Sugfilter bör ej användas i maskinen och sprutmunstycket bör ha en storlek på minst 0,023".

ÅTERVINNING
På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på in-

Saint-Gobain Sweden AB
Weber
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00
Fax: 08-625 61 80
www.weber.se

formation och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Saint-Gobain Sweden AB
Weber
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna

Telefon: 08-625 61 00
Fax: 08-625 61 80

www.weber.se