

# METOD- BESKRIVNING

## weber hydraseal



Projekt			Adress		Datum
Arbete/ Moment	Utförare	Vad ska utföras	Genomförande	Ansvarig	Avvikelser
Besiktning av undergolv innan start	Plats ledning, Entreprenör	Tillståndsbedömning av underlaget: Tillräcklig hållfasthet, bärighet och stabilitet. Föroreningar, Fukttillstånd och temperatur.	Dokumenteras i egenkontroll	Operativ arbetsledare	Noteras i Avvikelse-rapport med löpnummer
Damm-sugning	Läggingspersonal	Ta bort genom dammsugning allt löst och svagt material samt byggdamm så att produkten kan fästa mot underlaget	Rent och dammfritt golv Undvik att tillföra fukt genom våta rengöringsmetoder Damm sug noggrant!	Operativ arbetsledare	Noteras i Avvikelse-rapport med löpnummer
Applicering Hydraseal	Läggingspersonal	Kontroll av temperatur min +10°C	Rör om i burken. weberfloor hydraseal fördelas jämnt över golvytan. Produkten kan sprejas, borstas och rollas ut med lämplig långhårig roller. Minst 2 behandlingar (tot. 0,25 kg/kvm) ska alltid utföras och första behandlingen ska ha torkat innan nästa behandling påbörjas. Arbetet kan bedrivas fortlöpande för att undvika vådskarvar. Vid varje applicering ska weberfloor hydraseal alltid först fördelas/rollas åt ett håll och sen efter rollas åt andra hållet, så kallad kryssrollning.		