

weber markstensmurbbruk



- Lågt sugande
- Härdar fort
- Kan färgas in
- Bär tungt tegel

OM PRODUKTEN

Markstensmurbbruken har låg vattenupptagning är starkt (M10) och kan färgas in enligt 23-serien.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Anpassat för murning i utsatta miljöer med marktegel.

BRA ATT VETA

Vid temperaturer under +15°C ska extra härdningstillsats beställas.

BLANDNING

Blandas med rent vatten ca 3.5 L/20 kg säck i minst 7 min i planblandare.

ANVÄNDNING

Används endast till murningsarbeten med lågt sugande marksten.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 1 kg/sten
Kornstorlek	0-3 mm
Vattenbehov	Ca 3,5 L/20 kg
Blandningstid	ca 7-10 min i planblandare
Användningstid	Ca 1 tim vid 20°C/50% RF
Härdningstid innan beröring	Ca 2 timmar
Tillsatser	Vintertillsats vid behov
Kan fås med vintertillsats	Ja
Tryckhållfasthetsklass	M 10 (A)
CE-märkning	Ja
Maskin och utrustning	planblandare och TB 10 bruksficka
Förpackning	20 kg säck

EFTERBEHANDLING

Fogas med fogpinne när fogen är fingertorr.

OBSERVERA

Vid temperaturer under +15°C ska extra härdningstillsats beställas.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.