

# weber fuktstopp



- Används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage igenom betong
- Kan även användas som accelerator

## OM PRODUKTEN

Fuktstopp är ett snabbbindande tillsatsmedel för cement eller cementbruk. Kloridfritt. Bindningstiden kan regleras genom blandning med vatten i olika proportioner för anpassning till olika arbetssituationer. Inblandad som koncentrat i Standardcement hårdnar pastan inom ca 1min eller i Cementbruk A ca 3min. Utspädd med 6 delar vatten, förlängs tiderna till ca 3 resp. 6minuter. Kallt väder förlänger användningstiden ytterligare.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fuktstopp används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage genom puts, betong och murverk. Kan även användas som accelerator vid mindre gjutningar, där behov av snabbare "stelning" av betongen finns. Full hållfasthet uppnås dock ej. Kan blandas med de vanligast förekommande Portlandcement kvaliteterna på den svenska marknaden. Klass, Cem I eller Cem II.

## BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

## TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 0,03-0,04 L/m <sup>2</sup>
Lagring	Torrt och frostfritt.
Hållbarhet	36 månader.

## FÖRBEHANDLING

Börja med att rengöra det skadade stället ordentligt. Allt löst och poröst material avlägsnas. Fuktstopp omskakas eller oröres före användandet.

## BLANDNING

Tätningssmassan tillreds av Fuktstopp och Standardcement eller Cementbruk A. Normalt används Fuktstopp i utspädning med 6 delar vatten. Önskas snabbare bindning minskas andelen vatten. Blanda bruket till en lös pastaliknande konsistens. 1dl Fuktstopp spädes med vatten 1:6. Alt 1. 2-3dl Standardcement Alt 2. 4-5dl Cementbruk A Skydda aluminium och förzinkningar.

## ANVÄNDNING

Bruket påförs underlaget omedelbart med spackel eller slev i skikt 3-6mm. Blanda små satser.

## ÅTERVINNING

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/retursystem) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

## ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	GTIN
5200779284	weber fuktstopp, 1 liter flaska	1,33 kg	BOT	7391479302065

Saint-Gobain Sweden AB  
Weber  
Box 415, Norra Malmvägen 76  
191 24 Sollentuna

[www.weber.se](http://www.weber.se)

Telefon: 08-625 61 00  
Fax: 08-625 61 80

2024-02-22