

weber kalkinjekt 0-0,5



- Lättflytande
- Bra hållfasthet
- Pumpbart

OM PRODUKTEN

Weber kalkinjekt 0-0.5 mm används i huvudsak som en flytande injekteringsmassa som pumpas in i sprickor och hålrum i gamla murverk och grunder.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Gamla murverk och grunder

UNDERLAG

Tegel och natursten

BEGRÄNSNINGAR

- +5° C

BRA ATT VETA

Foga sprickan men lämna öppet varje meter så man kan säkerställa att massan kommit igenom hela vägen innan man fortsätter uppåt på väggen, injekteringsarbetet startar nerifrån.

FÖRBEREDELSE

Rengör och förfukta sprickan

TEKNISK SPECIFIKATION

Vattenbehov	Ca 7 L/20 kg
Blandningstid	Ca 7 min i snabbgående blandare
Användningstid	Ca 30 min vid 20°C/50% RF
Väntetid mellan appliceringar	Minst 1 dygn vid +20°
Konsistens	Lättflytande
Bindemedel	NHL 3.5
Ballast	Dolomit 0-0.5 mm
Tryckhållfasthet	Ca 1.6 MPa efter 28 dygn
Tryckhållfasthet 7 dygn	Ca 0.6 Mpa
Tryckhållfasthet 28 dygn	Ca 1.6 MPa
Flytförmåga	Väldigt bra
CE-märkning	Ja
Maskin och utrustning	Pumpbar med handspruta eller Weber P 80 pump. Vid större arbeten kan även planblandare och brukspump P50 användas.
Lagring	Torrt och frostfritt.
Hållbarhet	12 månader.
Förpackning	20 kg säck

BLANDNING

Blandas med ca 34 % vatten, ca 7 L/20 kg säck.

OBSERVERA

Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.