

weber betongspackel snabb fin



- Snabbhärdande

OM PRODUKTEN

Snabbhärdande cementbaserad höghållfast spackelmasa. Blandas endast med vatten. Används både på horisontella och vertikala ytor. Inomhus eller utomhus. Färgen är ljusgrå. Härdningstid: 30minuter - 60minuter beroende på temperatur. Torktid: 2 - 24 timmar beroende på tjocklek och temperatur.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsedd för lagring av t.ex. betongtrappor, garagegolv, betonghörn, betongfasader eller skarvspackling i skikt upp till 10mm samt ifyllning av hål upp till 50mm på främst betong, natursten och andra mineraliska underlag där en relativt hög hållfasthet önskas.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

FÖRBEHANDLING

Underlaget skall rengöras från föroreningar, fett och lösa partiklar etc. En god vidhäftning erhålles normalt mot betong. Vid tveksamhet utförs provspackling. Torrt betongunderlag förfuktas lätt.

BLANDNING

Betongspackel Snabb blandas maskinellt 2-3minuter med ca 1,1 l vatten / 5 kg pulver. Om ej hel förpackning skall blandas, 1 volymdel vatten och 3 volymdelar Betongs-

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	1,6 kg/m ² /mm
Rekommenderad skikt-tjocklek	0-10 mm, i hål upp till 50 mm
Vattenbehov	Ca 1,1 L/5 kg
Applicerings-temperatur	> 5°C
Användningstid	Ca 15 min vid 20°C/50% RF
Börjar härda	Ca 20 min
Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand 0-0,25 mm
Vidhäftningsstyrka	> 0,8 MPa enl. EN 1504-3:2005
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 15 MPa enl. EN 1504-3:2005
Frostbeständig	God, enl. SS 13 72 44 IIB
CE-märkning	EN 1504-3
Lagring	Torrt och frostfritt.
Lagringstid	24 månader.
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD A1-A3	0,574 kg CO ₂ e/kg

packel Snabb. Lämplig blandningsutrustning är borrmaskin och visp. Färdigblandad trögflytande spackelmasa skall användas inom 15minuter.

ANVÄNDNING

Spackelmassan påförs underlaget och fördelas med stålspackel eller slev. Brädrivning kan om så önskas utföras när spacklet tillstyvnat men ej härdat. Verktygen rengörs med vatten.

EFTERBEHANDLING

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst eller värmestrålning. Exponerade ytor härdas med vatten de första dygnet.

OBSERVERA

Vid lägre temperaturer förlänges härdnings- och torktiden avsevärt. Om möjligt vidtag vinteråtgärder i form av uppvärmning av massan och underlaget.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain

bain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas

eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200934568	weber betongspackel snabb fin, 5 kg hink	5 kg	BKT	64	7391479825403