

weber concrete impregnation creme



- Hindrar inträngning av vatten, klorider och föroreningar
- Lång kontakttid
- Djup inträngning i betongen

OM PRODUKTEN

Weber concrete impregnation creme är ett krämigt, silanbaserat vattenavvisande material som inte innehåller lösningsmedel. Det är en produkt för att impregnera betongkonstruktioner såsom kantbalkar, broar, pelare etc. där risk för saltinträngning föreligger. Fungerar som skydd mot nedsmutsning såväl utomhus som inomhus.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Weber concrete impregnation Creme rekommenderas speciellt för impregnering av betong som används för konstruktion av broar, vägar och byggnader. Weber concrete impregnation Creme kan användas på alla alkaliska sugande ytor som tidigare behandlats med koncentrerade impregneringsmedel, t.ex. alkoxy-silaner. Aktiv substans är Silan vilket säkrar en god inträngning i betongens porstruktur. Behandlingen är osynlig efter uttorkning, och bildar ingen film. Betongimpregnering är diffusionsöppen. Weber concrete impregnation Creme används som impregnering före målning av betong för att skapa en vattenavvisande zon bakom färgskiktet, kontakta Weber för lämpliga system.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	0,2 kg/m ²
Konsistens	Krämig
Sammansättning	Silan
Frostbeständig	Den ger ett vattenavvisande varaktigt skydd och förhindrar inträngning av vatten och skadliga klorider vilket minskar risken för frost- och rostsprängning. CE-märkt för Klass II enl. EN 1504-2 och godkänd enl. AMA Anläggning 17 och TRVK Bro 11.
Penetrationsdjup	Klass II: ≥ 10 mm
Torktäthetsklass	Klass I: > 30%
Densitet	900 kg/m ³
Lagring	Torr och frosthritt.
Lagringstid	24 månader.

FÖRBEHANDLING

Ytor som skall behandlas måste vara rena och torra för god

inträngning. Förorenade underlag måste rengöras för att öppna porstrukturen.

Beroende på nedsmutsningsgraden väljs lämplig arbetsmetod : stålborstning, luftblåsning, sandblåstring, flammrensning. Används högtryckstvätt med fettlösningsmedel, avsluta tvätten med enbart vatten. Torkningen kan utföras med gasol, tryckluft, inbyggd byggtork, strålningsvärme eller liknande.

Impregnera endast betong som har enhetligt torr yta utan fuktiga fläckar. Vid nederbörd måste behandlingen avbrytas. Täck över de impregnerade områdena. Weber concrete impregnation creme får inte komma i direkt kontakt med bitumen Observera att material såsom trä, plast och metall måste täckas.

OBSERVERA

Skyddas mot regn minst 24 timmar efter applicering

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	GTIN
5200779142	weber concrete impregnation creme, 25 kg hink	25 kg	BKT	7391479720685