

weber concrete impregnation



- Lättflytande vätska
- Gör betongens yta vattenavvisande
- Påverkar ej betongens utseende

OM PRODUKTEN

Weber Concrete impregnation är en lättflytande färglös vätska för impregnering av betong. Den ger ett vattenavvisande varaktigt skydd och förhindrar inträngning av vatten och skadliga klorider vilket minskar risken för frost- och rostsprängning. CE-märkt för Klass II enligt EN 1504-2 och godkänd enligt TRVAMA Anläggning. Produkten har därmed ett impregneringsdjup 10mm i betong enligt gällande standard.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

FÖRBEHANDLING

Förbehandling: Ytan som skall behandlas måste vara ren och torr för god inträngning. Förorenade underlag måste rengöras för att öppna porstrukturen. Nygjuten betong ska härdat i minst 28 dygn. Rengör från damm, sand, fågelträck, olja, fett etc. Beroende på nedsmutsnings-

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	0,4 L/m ²
Konsistens	Lättflytande
Sammansättning	Silan
Densitet	900 kg/m ³
Lagring	Frostfritt. Ej över +30°C.
Lagringstid	12 månader.
Förpackning	5 liter plastdunk 200 liter fat
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD AI-A3	2.92 kg CO ₂ e/kg

graden väljs lämplig arbetsmetod:- Borstning- Luftblåsning- Sandblästring- Flamrensning- Högtryckstvätt med fettlösande medel, avsluta med enbart vatten. Torkning kan utföras med byggtork, strålningsvärme etc.

ANVÄNDNING

Weber Concrete impregnation påförs flödigt med tryckspruta (med lågt, luftfritt tryck), pensel eller roller. Flödig påföring innebär att underlaget skall hållas "vätt", d v s tillräckligt med impregnering påförs för att säkra god inträngning. Andra behandling utförs när den första sugits in i underlaget, normalt ca 1 timme. Behandling skall inte utföras under direkt solsken, vind eller regn. Spill kan lätt torkas bort efter påföring. Verktyg och övriga ytor rengörs med vanliga lösningsmedel t ex ren sprit.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.