

# weber grundningsbruk KC



- Lågalkalisk
- Fungerar på alla mineraliska underlag
- Bruksklass CS IV (A)

## OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkat torrbruk enbart baserat på kalk och vitcement med välgraderad vit dolomit som ballast 0-3 mm. Innehåller inga pigment. Pumpbart

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fungerar på de flesta mineraliska underlag

## BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

## BRA ATT VETA

Blandat grundningsbruk måste användas inom två timmar. För att förhindra för snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas och ställningen ska täckas in. Regntak ska alltid användas.

## FÖRBEHANDLING

Förvattna innan grundningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

## BLANDNING

Blanda med vatten till lättflytande konsistens i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.

## TEKNISK SPECIFIKATION

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Materialåtgång                      | Ca 5 kg/m <sup>2</sup>                             |
| Vattenbehov                         | Ca 3 L   |
| Applicerings temperatur             | > 5°C  |
| Bindemedel                          | Vitcement och släckt kalk                          |
| Sammansättning                      | KC 10/90/350                                       |
| Ballast                             | natursand 0-3 mm                                   |
| Tillsatser                          | Konsistensgivare, Luftporbildare                   |
| Lagring                             | Torr och frostfritt.                               |
| Lagringstid                         | 12 månader.  |
| Förpackning                         | 20 kg säckar<br>1000 kg storsäckar<br>Löst i ficka |
| Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3 | 0,281 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>          |

## ANVÄNDNING

Påför weber grundningsbruk KC med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 V alt P 50/P 25 och sprutpistol med 10 mm munstycke. Alt används trattspruta. Går även att slås på eller strykas för hand med stålverktyg, räkna då med större materialåtgång. Grundningen ska vara heltäckande, ca 3 mm tjockt. Bruket stryks ut med en fuktig borste och lämnas med en grov struktur för att ge bra vidhäftning till nästkommande skikt.

## EFTERBEHANDLING

Grundningen ska efterfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

## OBSERVERA

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5° C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

| Art.nr.    | Beskrivning                               | Vikt    | Enhet | Enhet/pall | GTIN          |
|------------|---|---------|-------|------------|---------------|
| 5200903017 | weber grundningsbruk KC, 20 kg säck       | 20 kg   | BAG   | 48         | 7391479809212 |
| 5200903014 | weber grundningsbruk KC, 1000 kg storsäck | 1000 kg | BBG   |            | 7391479809175 |
| 5200903015 | weber grundningsbruk KC, bulk             | 1000 kg | t     |            | 7391479809182 |