

# weber gypsum naturgips



- Går att putsa 60 mm i ett påslag
- Krymper ej
- Pumpbart

## OM PRODUKTEN

Gypsum Naturgips är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och brandhärdigt material som tillverkas av naturlig rå gipssten. Produkten avger därför inga emissioner vare sig vid arbete eller i färdigt konstruktion.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Gypsum Naturgips används vid nybyggnad och renovering av väggar, tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tätskikts system användas.

## UNDERLAG

Gypsum naturgips kan användas på de flesta underlag så som murverk, puts, gipsskivor, betong och trä.

## BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Endast inomhus

## BLANDNING

Gypsum Naturgips blandas med ca 11 L vatten per 20 kg, håll alltid först vatten i blandningskärlet och därefter gips. Om kärlet ej rengöres mellan blandningarna blir öppettiden kortare. 20 kg gips ger ca 23 L färdigt gipsputs. Använd bormaskin och brukspropeller. Material åtgång: 8 kg/m<sup>2</sup> vid 10 mm. tjocklek.

## TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 8 kg/m <sup>2</sup> /10 mm
Minsta skiktjocklek	2 mm
Maximal skiktjocklek	60 mm
Vattenbehov	Ca 11 L/20 kg
Öppentid	Ca 1 tim vid 20°C/50% RF
Torktid	Ca 6 mm/ dygn vid + 20° C RF 65%
Bindemedel	Gips
Ballast	0-2 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	2-3 MPa
Brandklass	A1
CE-märkning	Ja
Lagring	Torr och frostfritt.
Lagringstid	6 månader.
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD A1-A3 - Text	0,14 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>

## ANVÄNDNING

Gypsum Naturgips appliceras manuellt eller med lämplig putsmaskin. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag i tjocklekar från 2-3 mm upp till 60 mm utan nätarmering. Andra typer av bruk måste appliceras i flera påslag. Gipsbruket kan redan vid appliceringen ges önskad ytstruktur. Vid applicering på underlag av trä krävs glidskikt och armering med 323-nät.

## EFTERBEHANDLING

Ytor med Gypsum Naturgips kan övermålas med akrylbaserade inomhus färger. Silikatfärg kan också användas, men då måste ytan primas med weber vidhäftare späds 1:1 med vatten.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Enhet
5200953416	weber gypsum naturgips, 20 kg säck	JER