

# weber wall plaster fine



- Ger släta ytor
- Lättarbetad
- R1 klass enligt 1504-3

## OM PRODUKTEN

Ett spackel för mineraliska underlag inomhus. Appliceras i skiktjocklek mellan 0-20 mm per påslag.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Som avjämning och porspackling på mineraliska underlag där släta ytor eftersträvas. Avsett för tunna avjämningar och lagningar av gjutsår, gjutblåsor, skarvförskjutningar i tak och väggar.

## BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Ej för ytor med mekanisk nötning

## BRA ATT VETA

Vid användning/applicering utomhus: produkten ska användas på väderskyddade platser, detta då härdad produkt inte har fullgott skydd mot nedfrysning.

## FÖRBEREDELSE

Eftersträva en temperatur på ca +20°C. Ytor avsedda för spackling ska vara rengjorda från eventuellt damm, fett och smuts som kan påverka vidhäftningen mot underlaget.

## TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Kornstorlek	0-0,25 mm
Minsta skiktjocklek	0 mm
Maximal skiktjocklek	20 mm
Vattenbehov	Ca 5 L/20 kg
Blandningstid	2-4 min
Utbyte	Ca 16 L
Appliceringsstemperatur	+5-30°C
Användningstid	Ca 2 tim vid 20°C/50% RF
Torktid	1-3 dygn beroende på omgivande temperatur
Börjar härda	Ca 4 timmar
Bindemedel	Cement
Ballast	Sand
Tryckhållfasthet 28 dygn	10 MPa
CE-märkning	1504-3
Volymvikt för torrt material	1,14 kg/L
Lagring	Torrt och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD A1-A3	0,303 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>

## BLANDNING

Blanda maskinellt 2-4 minuter med bruksvisp eller motsvarande. Tillsätt ca 5 liter vatten per 20 kg säck, vattenmängden kan justeras några procent (max 12%) för att få ett mer tixotropiskt/lättflytande bruk.

## ANVÄNDNING

Den färdigblandade massan appliceras lättast med stålspackel eller motsvarande. Blanda inte större batcher än vad som går åt under 2 timmar.

## OBSERVERA

Skydda mot tidig vattenavgång. Rikta exempelvis inte en byggfläkt direkt mot en nyspacklad yta. Vid låga temperaturer (<+10°C) förlänges härdnings- och torktiden avsevärt.

## ÅTERVINNING

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/retursystem) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på in-

formation och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

### ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200858106	weber wall plaster fine, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479739052