

weber fasadfärg EF



- God täckförmåga
- Enkel applicering

OM PRODUKTEN

Lösningsmedelsfri, vattenavvisande och ånggenomsläpplig putsfärg. Används på Weber Fasadsystem EF så som Serposol, Serpomin EF och Serpovent. Har en god smutsavvisande förmåga och stor motståndskraft mot svamp, alger och mossor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används på Webers fasadsystem:

Serpomin EF

Serposol EF

Serpovent

EnveoVent Flex

UNDERLAG

Putsskiktet ska vara torrt, fast och fritt från damm eller feta föroreningar. Rengör tidigare målade ytor noga från porös eller löst sittande färg.

BEGRÄNSNINGAR

- Används endast vid temperaturer över +5°C.

FÖRBEREDELSE

Sträva efter en temperatur på ca +15-20° C på underlaget, färgen och lufttemperaturen. Temperaturen får inte understiga +5°. Underlaget ska vara torrt, fast och fritt

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|----------------|--|
| Materialåtgång | 1 Liter räcker till ca 4-6 kvm/strykning |
| Lagring | Frostfritt. Ej över +30°C. |
| Hållbarhet | 12 månader. |
| Förpackning | 9 L hink |

från damm eller feta föroreningar. Rengör tidigare målade ytor noga från porös eller löst sittande färg. Vid behov kan ytan grundas med weber fasadgrund EF.

FÖRBEHANDLING

Vid behov kan underlag som ex. betong eller tidigare målade ytor grundas med weber fasadgrund EF.

BLANDNING

Weber fasadfärg EF är klar att användas. Ev. kan första strykningen spädas en aning med vatten vid behov.

ANVÄNDNING

Applicera jämt med roller, pensel eller lämpligt sprutverktyg. Applicera alltid två strykningar till rekommenderad totalmängd. Avsluta strykningarna vid normala avgränsningar så som rörelsefogar eller hörn för att undvika nyansavvikelser.

EFTERBEHANDLING

Skydda den målade ytan från nederbörd i minst 1 dygn efter applicering. Låg temperatur samt hög luftfuktighet förlänger torktiden.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas

eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.