

weberbase 131 lättbetongputs C



- Lågalkalisk
- Pumpbar
- CS II

OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för grovputsning på fasader av lättbetong som grundats med weber Grundningsbruk KC, ska alltid armeras.

UNDERLAG

Används på lättbetongstommar som grundats med weber Grundningsbruk KC.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

BRA ATT VETA

Viktigt: Nyttillverkade lättbetongblock kan innehålla mycket fukt, säkerställ att blocken är tillräckligt torra innan putsarbetet påbörjas. Putsskiktet ska alltid armeras.

FÖRBEREDELSE

Lättbetongen ska alltid grundas heltäckande med weber grundningsbruk KC, detta görs innan stålarmeringen

TEKNISK SPECIFIKATION

Materiallåtgång	Ca 20 kg/m ² /10 mm
Rekommenderad skiktjocklek	10 mm
Vattenbehov	Ca 3 L/20 kg
Utbyte	Ca 12 L/20 kg
Öppentid	Ca 2 tim vid 20°C/50% RF
Väntetid mellan appliceringar	Minst 3 dygn
Sammansättning	KC 50/50/650
Ballast	Krossad dolomit och sand 0-3 mm
Tillsatser	GS-tillsats för genomströmningsblandare
Maskin och utrustning	Exempel på blandare: Maskinvisp, planblandare Exempel på brukspumpar: Weber P25/P70
Lagring	Torr och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Förpackning	20 kg säck (48 säck/pall) 1000 kg storsäck Löst i ficka (TB10/HTB automatstation)
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD A1-A3 - Text	0,173 kg CO ₂ e/m ²

monteras.

Kontrollera alltid så att tryckhållfastheten på lättbetongen överstiger 2MPa.

FÖRBEHANDLING

Grundning och nätning ska vara utfört. Stålnätet kan fixeras och distanseras med weber 381 nätfäste som monteras med webertherm 406 skruv alternativt webertherm 409 lecaskruv. Observera att nätet ska placeras centriskt i första utstockningen. Före grovputsning ska väggen förfuktas, helst dagen innan. Vid torr väderlek upprepas vattningen strax före grovputsningen. Använd slang med finspridarmunstycke.

BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min. Blandat bruk bör användas inom 2 timmar. Bruk som börjat hårdna får inte blandas upp igen.

ANVÄNDNING

Weberbase 131 lättbetongputs C påförs tidigast dagen efter avslutad grundning. Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex brukspump P25/P70 och sprutpistol med 18 mm munstycke. Säkerställ att armeringsnätet är helt täckt av bruk, putstjocklek min 10 mm (ca 20 kg/

m²). Total putstjocklek inkl. efterföljande skikt är ca 20 mm, andra putsskiktet ska inte vara tjockare än första. Bruket komprimeras med långskånska och dras av med rätkäpp. Ytan lämnas plan med grov struktur (spikriven, våfflad, grovborstad). Fönstersmygar grundas noggrant, överskottsbruket dras av så att smygen blir så jämn som möjligt. Detta underlättar putsningen av efterföljande skikt. Invändigt appliceras bruket i ett skikt till en totaltjocklek om ca 10 mm. För och eftervattningar utförs efter behov för att säkerställa god vidhäftning och härdning.

EFTERBEHANDLING

Putsskiktet ska efterfuktas i minst 3 dygn efter påförandet. Använd slang med finspridarmunstycke.

YTSKIKT

Underlaget ska ha en plan men grov struktur (spikriven alt. våfflad). Vid avfärgning med putsfärg kan ytan även brädrivas, massonitrivbräda rekommenderas.

OBSERVERA

Putsning får inte ske då risk för frost föreligger, +5° C

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200875367	weberbase 131 lättbetongputs C, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479744193
5200780938	weberbase 131 lättbetongputs C, 1000 kg storsäck	1000 kg	BBG	1	7391479711119
5200780936	weberbase 131 lättbetongputs C, bulk	1000 kg	t		7391479708133