

# webercal 145 vattrivningsbruk - UTGÅTT



- Pumpbart

## OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit som ballast. Pumpbart.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vattrivningsbruk används framförallt vid varsamma renoveringar av kulturbyggnader slätputsade med kalkbruk.

## UNDERLAG

Underlag av kalkputsade fasader.

## BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

## BRA ATT VETA

Ytan ska under arbetets gång fuktas då och då. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket.

## FÖRBEHANDLING

Vid djupare skador lagas först med cal 142 Kalkbruk eller cal 144 Kalkbruk Fin. Underlaget ska omsorgsfullt rengöras genom varsam sandblåstring och/eller högtryckstvättning samt borstning. Eventuella lagningar gjorda med cementbaserade bruk huggs bort och lagas med cal 142 Kalkbruk. Innan putsning påbörjas ska ytan förfuktas, använd slang med finspridarmunstycke.

## TEKNISK SPECIFIKATION

Materiallågång	Ca 2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Vattenbehov	Ca 4,5 L/20 kg
Utbyte	Ca 12 L/20 kg
Bindemedel	Luftkalk
Ballast	Krossad dolomit 0-0,5 mm
Tillsatser	Konsistensgivare Luftporbildare
Lagring	Torr och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.

## BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min. Vid mindre arbeten använd bormaskin med visp.

## ANVÄNDNING

Bruket sprutas på fasaden med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 och sprutpistol med 12 mm munstycke alt. används trattspruta. Bruket rivs ut med rivbräda. Vid mindre lagningar kan bruket penslas på.

## EFTERBEHANDLING

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

## ÅTERVINNING

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/retursystem) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200875382	webercal 145 vattrivningsbruk, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479744490