

# webercal 154 hydraulisk kalkspritputs



- Handappliceras
- Ballast 0-8 mm dolomit

## OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkad spritputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov välgraderad vit 8 mm dolomit som ballast. Slås på för hand. Opigmenterad

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används vid renovering av byggnader, putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov struktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnrisk klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet.

## UNDERLAG

Hydrauliskt kalkbruk. Putsen får ej vara starkare än CS II (bruksklass C). Underlaget ska ha en jämn och grov struktur (spikriven eller våfflad).

## BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Färgas ej in

## BRA ATT VETA

Levereras opigmenterad  
Ballast upp till 8 mm dolomit  
Handappliceras.

## TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 20 kg/m <sup>2</sup>
Vattenbehov	Ca 3 L/20 kg
Bindemedel	Luftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
Ballast	Krossad dolomit 0-8 mm
Lagring	Torr och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD AI-A3 - Text	0,186 kg CO <sub>2</sub> e/kg

## FÖRBEHANDLING

Förfukta grovputsen innan ytputsen påförs. Använd slang med finspridarmunstycke.

## BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min.

## ANVÄNDNING

Ytputsen påförs normalt dagen efter grovputsningen. Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsen slås på med kraft mot underlaget, dock inte så hårt att de grova ballastkornen studsar av. Bruket måste spridas väl och slevkastan göras tätt intill varandra i samma påslagsriktning. Tillförsel av bruk måste vara väl organiserad, så att putsningen kan utföras snabbt. Bruket får inte vara så tunt att det rinner. Avled regn från taket. Se till att putsen torkar jämt. Tillrett bruk måste användas samma dag, eftersom bindemedlet är hydrauliskt.

## EFTERBEHANDLING

Den färdiga putsen ska efterfuktas och hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

## YTSKIKT

Spritputsens målas när den är väl härdad, måla med weber kalkfärger.

## OBSERVERA

Putsning får inte ske vid temp. under +5° C utan att vidta vinteråtgärder. Sträva efter en temperatur på cirka +15° C under arbete och härdningstid.

#### ÅTERVINNING

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/retursystem) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

#### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara

för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

#### ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200892783	webercal 154 hydraulisk kalkspritputs, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479753416