

webercal 156 hydraulisk kalkfog



- Hydraulisk kalk
- Pumpbart
- Kornmax 2 mm
- 49 std kulörer

OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkat torrbruk på hydraulisk kalk och luftkalk med välgraderad vit dolomit och sand som ballast. Används vid omfogningsarbeten av tidigare kalkbruks murade byggnader då färgad fog önskas. Finns i 49 std kulörer. Kan även färgas in efter önskemål.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används för murning och fogning vid renovering av äldre byggnader murade i natursten eller tegel, t ex kyrkor, borgar, murar m m.

UNDERLAG

Äldre byggnader murade med natursten eller tegel där kalkbaserade murbruk har använts.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

BRA ATT VETA

Ytan ska under arbetets gång fuktas då och då. Tillrett bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

TEKNISK SPECIFIKATION

Vattenbehov	Ca 3 L/20 kg
Utbyte	Ca 12 L/20 kg
Bindemedel	Luftkalk(K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
Ballast	Krossad dolomit och natursand 0-2 mm
Tillsatser	Konsistensgivare, luftporbildare, pigment
Lagring	Torr och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck Löst i ficka
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD A1-A3 - Text	0,196 kg CO ₂ e/kg

FÖRBEHANDLING

Rengör fogarna noggrant och blås rent med tryckluft. Avlägsna tidigare lagningar med cementbruk eller KC-bruk. Fukta fogen innan fogningsarbetet påbörjas.

BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare minst 10 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats. Sista delen vatten tillsätts tills önskad konsistens har uppnåtts.

ANVÄNDNING

Tryck fogbruket så hårt att fogen fylls ordentligt.

EFTERBEHANDLING

Fogen borstas när fogen har börjat härda, borstning på vått bruk kan orsaka utfällningar på fogen.

OBSERVERA

Fogning eller murning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger, utan att vidta vinteråtgärder.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på in-

formation och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas

eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200875387	webercal 156 hydraulisk kalkfog, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479744599
5200781011	webercal 156 hydraulisk kalkfog, 1000 kg storsäck	1000 kg	BBG		7391479727806