

# weberfloor 4040 combi rapid DR



- Dammreducerad
- Pastakonsistens
- Lämplig för fallbyggnad
- Lagning av håligheter
- Finspackling av små ytor
- EPD-Verifierad
- Indoor Air Comfort GOLD verifierad

## OM PRODUKTEN

Weberfloor 4040 combi rapid DR är ett fin- och byggs-packel med pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vattenblandningen. Kornstorlek; 0,5mm. weberfloor 4040 combi rapid DR är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB.. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad. Weberfloor 4040 combi rapid DR är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C25-F7 enligt EN 13813.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Weberfloor 4040 rekommenderas för fallbyggnad och finspackling inomhus. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdad och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

## TEKNISK SPECIFIKATION

|  |   |
|--|---|
| Materialåtgång   | 1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm (enligt GBR mätmetod)  |
| Minsta skiktjocklek                                    | 0,5 mm  |
| Maximal skiktjocklek                                   | 50 mm   |
| Användningstid   | Ca 5-15 min vid 20°C/50% RF   |
| Torktid  | Beläggningssbar efter ca 2 timmar. Under förutsättningar se efterbehandling               |
| Härdningstid innan beläggning                          | Ca 2 timmar   |
| Härdningstid innan gångbelastning                      | Ca 1 timme  |
| Vidhäftningsstyrka 28 dygn                             | > 0,8 MPa enl. EN13892-8  |
| Ytdraghållfasthet                                      | > 0,8 MPa, efter 28 dygn enligt GBR bransch standard                                      |
| Tryckhållfasthetsklass                                 | C25 enl. EN 13813   |
| Tryckhållfasthet 28 dygn                               | Medelvärde 34 MPa enl. EN 13892-2   |
| Böjdraghållfasthetsklass                               | F7 enl. EN 13813  |
| Böjdraghållfasthet 28 dygn                             | Medelvärde 9 MPa enl. EN 13892-2  |
| Krympning 28 dygn                                      | < 1,0 mm/m enl. EN 13454-2  |
| Brandklass   | A2fl -s1 enl. EN 13501-1<br>RISE Rapport PX26920-3rev3                                    |
| Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RW-FC-klass | RWFC 250 1-50 mm enl. EN 13892-7  |
| Rekommenderad vattenhalt                               | 3,3-3,6 L/15 kg säck vid byggspackling och 3,6-4,2 L/15 kg säck vid finspackling (22-28%) |
| Lagring  | 24 månader i obruten förpackning och torra utrymmen                                       |
| Förpackning  | 15 kg säck, 48 st. 720 kg per pall (1200x800 mm)  |
| Certifikat   | EPD<br>Indoor Air Comfort GOLD  |
| Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3                    | 0,455 kg CO <sub>2</sub> e/kg   |

## UNDERLAG

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning.

## BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C

## BRA ATT VETA

Verktyg och maskiner rengörs från färskt material med vatten. Härdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

## FÖRBEHANDLING

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets ytdraghållfasthet skall överstiga

0,5 MPa vid finspackling och 0,8 MPa vid tjockare skikt . Underlaget kan med fördel primas med weberfloor 4716, men det är inte ett absolut krav. Se särskilt produktblad för weberfloor 4716. Temperatur i lokal och underlag skall vara mellan +10°C och +25°C.

### BLANDNING

Weberfloor 4040 blandas enligt följande: Tillsättning med 22-24 % vatten (3,3-3,6 liter per 15 kg säck) av torrbrukets vikt vid byggspackling och 24-28% vatten (3,6-4,2 liter per 15 kg säck) vid finspackling (0,5-1 mm). Blandningen utförs med vispörsedd bormaskin eller mixer, i minst 2 minuter, till en pastaliknande konsistens. Färdigblandad massa är arbetbar i ca 5-15 minuter beroende avsedd användning. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.

### ANVÄNDNING

Den färdigblandade massan fördelas på golvet med en slät stålspackel. Eventuell finjustering i form av slipning, sickling eller ytterligare finspackling kan utföras så snart massan hårdnat tillräckligt. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

### EFTERBEHANDLING

Weberfloor 4040 är gångbar efter ca 30-60 minuter. Före golvläggning skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i AMA Hus. Weberfloor 4040 är beläggningsbar efter ca 2 timmar, förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85% RF. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med +20°C, 50 % RF och visst luftombyte.

### OBSERVERA

I utrymmen där ytbeläggning utgörs av plastmatta eller linoleummatta och rullande belastning förekommer, exempelvis kontor och sjukhus, bör inte skrapspackel användas. Istället rekommenderas en avjämningsamssa, exempelvis weberfloor 4031 superflow DR eller weberfloor 110 fine.

### KVALITETSKONTROLL

Produkten är CE-märkt, se CE-deklaration. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

### MILJÖINFORMATION

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

### ARTIKLAR

| Art.nr.    | Beskrivning                                | Vikt  | Enhet | Enhet/pall | GTIN          |
|------------|--|-------|-------|------------|---------------|
| 5200629088 | weberfloor 4040 combi rapid DR, 15 kg säck | 15 kg | BAG   | 48         | 7391479714950 |