

weberfloor hydraseal



- Fuktspärr för golv
- Fungerar vid upp till 95% RF i golvkonstruktionen
- Applicering av fuktspärr och avjämning samma dag
- Ångtäthet > 2 000 000 s/m
- Åtgång minst 0,25 kg/m² för 2 skikt
- Snabb torktid

OM PRODUKTEN

weberfloor hydraseal är en fuktspärr och alkalispärr på avjämningsmassa eller betong med en relativ fuktighet upp till 95 % RF. Vid försegling av gjutskarvar ska fuktspärren appliceras men minst 20 cm på var sida från skarven med minsta åtgång av 0,25 kg/m².

Produkten är registrerad i BASTA, bedömning accepteras i Byggvarubedömningen och listad i Svanens husproduktportal.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Endast inomhus som fuktspärr eller alkalispärr för användning på betong eller avjämningsmassa med RF upp till 95%.

Går även bra att rolla på nederkanten av gipsskivor innan man applicera en avjämning

UNDERLAG

Kontrollera följande:

Underlaget skall vara dammsuget, torrt, rent och fritt från damm, fett eller andra föroreningar som kan förhindra att weberfloor hydraseal fuktspärr får en fullgod vidhäftning till underlaget.

Där icke sugande ytor(tätbetong) förekommer så ska

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 0,15 kg/m ²
Väntetid mellan appliceringar	Ca 15-30 minuter
Torktid	Efter ca 2 timmar (vid +20°C och 50% RF) efter sista appliceringen kan ytan avjämnas med lämplig weberfloor produkt.
Vidhäftningsstyrka	>1,0 MPa i konstruktionen
Densitet	Ca 1,2 kg/m ³
Kulör	Grön
Lagring	Torrt och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Förpackning	12L Hink

ytorna slipas av med för ändamålet lämplig sliputrustning för att öka vidhäftningen, vid osäkerhet gör vidhäftningstest innan påbörjat arbete.

Tillräcklig hållfasthet, bärighet och stabilitet. Ytdraghållfasthet på underlaget minst 1,0 MPa. Lösa lager skall avlägsnas mekaniskt. Applicera inte över rörelsefogar.

BRA ATT VETA

Verktyg och maskiner rengörs med vatten. Observera att torkad fukt- alkalispärr är svår att lösa upp. Var därför noga med att snabbt rengöra arbetsverktygen innan produkten torkat.

FÖRBEREDELSE

Med hänsyn till hydraseal filmbildning och senare för avjämningsmassans härdning skall underlagets temperatur inte understiga +10°C.

För bästa arbetsresultat rekommenderas temperaturen i arbetslokalen ligga mellan +10°C och +25°C.

FÖRBEHANDLING

BLANDNING

weberfloor hydraseal är färdigblandad och ska endast röras om innan användning. Får ej spädas.

ANVÄNDNING

Weberfloor hydraseal ska fördelas jämnt över golvytan. Minst 2 behandlingar (tot. 0,25 kg/kvm) ska alltid utföras och första behandlingen ska ha torkat innan nästa behandling påbörjas. Oberoende av ojämnt eller jämnt un-

derlag kan Hydrasealen sprayas eller rollas ut på underlaget men ska alltid efterbearbetas med mjukborste för att minimera blåsbildning i materialet. Planera appliceringen så att arbetet kan bedrivas fortlöpande för att undvika vådskarvar dvs. produkten får inte torka innan nästa våd appliceras. Vid varje applicering ska weberfloor hydraseal alltid först fördelas åt ett håll och sen åt andra hållet, så kallad kryssapplicering. Efter ca 2 timmar (vid +20 °C och 50% RF) efter applicering av det andra lagret är underlaget klart för att avjämnas med weberfloor 110 Fine, 120 Reno, 130 Core, 140 Nova, 150 Dura, 644 värmegolvspackel och 4031 super flow inom 1 dygn. Om inte det sker måste ytan primas med utspädd weberfloor 4716 primer.

OBSERVERA

Om avjämnningen sker mer än 24 timmar efter att weberfloor hydraseal applicerats måste yta primas med utspädd weberfloor 4716 primer.

Om detta inte utförs försämras vidhäftningen för avjämningsmassan mot hydraseal och risken för bom mellan skikten ökar.

Ska inte användas på underlag med tillskjutande fukt.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall
5200923025	weberfloor hydraseal, 12 liter	16,076 kg	BKT	40