

webermin 217 härdstänk



- Genomfärgad
- Bra vidhäftning mot underlaget

OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Sprutas på till en stänkt struktur.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används vid ny putsning och renovering av KC-eller cementputsade fasader som håller minst en C-bruksamkvalitet.

BEGRENSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

BRA ATT VETA

Avled regnvatten från taket. Avfärgning får inte ske vid temp. under +5° C utan att vidta vinteråtgärder. Täckt partier som ej ska färgas. Verktyg och ev. spill rengörs med vatten innan ytputsens härdning.

Bättring av skador: Ytputsens borstas eller skrapas bort och ett nytt ytputsskikt sprutas på. Markerade skarvar undviks genom utjämnande översprutning av skarven. Bättringar är väldigt svårt att få till på ett osynligt vis.

FÖRBEHANDLING

Grovputsens ska fuktas innan ytputsens påförs. Använd slang med finspridarmunstycke.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 4-7 kg/m ²
Vattenbehov	Ca 4 L/20 kg
Torktid innan nästa skikt	1 dygn
Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Krossad dolomit 0-2 mm och glimmer
Tillsatser	Vidhäftningsförbättrare Oorganiska pigment
CE-märkning	Ja
Lagring	Torr och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Förpackning	20 kg säck
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD A1-A3	0,287 kgCO ₂ e/kg

BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4min eller i långsamgående blandare minst 10min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

ANVÄNDNING

Ytputsens påförs tidigast 5 dygn efter grovputsning. Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsens påförs med trattspruta eller med brukspump P 20 i minst två skikt. Strukturen byggs upp i första sprutningen, i andra sprutningen dimmas putsens på fasaden, ingen sammanflytning får då ske. För undvikande av fula skarvar ska ytorna putsas i en följd. När putsningen slutförts kontrolleras att inga blankfläckar eller dåligt täckta partier förekommer. Avfärgning i flera kulörer: Vid avfärgning i flera kulörer sprutas den första kulören ca 5 cm in på det parti som ska sprutas med annan kulör. Den första begränsas genom intäckning och den andra sprutas emot.

EFTERBEHANDLING

Den färdiga ytputsens ska hållas fuktig i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

OBSERVERA

På färdig fasad kan kulören upplevas annorlunda mot kulörprovet av flera olika skäl så som underlagets egenskaper, arbetsmetod och struktur etc. Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdig-

ställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.