

# webertherm 344 grovputs för klinker



- Låg vattenupptagning
- Pumbart i 60 meter slang
- Speciellt avsett för Serporoc med tegel eller keramikbeklädnad.

## OM PRODUKTEN

Speciellt avsett för Serporoc Fasadsystem. Genom sin sammansättning har bruket låg vattensugning och god frostbeständighet.

Speciellt avsett för Serporoc med tegel eller keramikbeklädnad. I kombination med GS tillsatts och fylld TB 10 ficka erhålls en damm reducerad lösning.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och sand som ballast. Används som grovputsbruk på fasadytor som ska tegel alt klinker-bekläs.

## BRA ATT VETA

Vid användning av webertherm 344 grovputsbruk (Serporoc) till grovputs är det mycket viktigt att första skiktet inte blir tunnare än andra skiktet. Avled regnvatten från taket.

Placera in rörelsefogar så att det stämmer med tegel alt klinkerfogar

## FÖRBEHANDLING

Se till att Weber 323 nät är plant och med distans mot isoleringen undvik för stora "bubblor".

## TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 20 kg/m <sup>2</sup> /10 mm
Rekommenderad skikt-tjocklek	Ca 10 mm
Maximal skikt-tjocklek	10 mm
Vattenbehov	Ca 3 L/20 kg
Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Krossad dolomit och sand, 0-2 mm
Lagring	Torr och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Förpackning	20 kg säck 1000 kg SSK Löst i ficka
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD A1-A3	0,211 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>

Använd gärna webertherm 325 clips.

Rita in rörelsefogarna redan i projekteringsskedet, så att de följer tegel och klinkerfog.

## BLANDNING

Blandas med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min.

Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

## ANVÄNDNING

Webertherm 344 sprutas på fasaden med lämplig puts-spruta, t ex brukspump P 25/P 70 och sprutpistol med 18 mm munstycke.

Bruket kan även dras på för hand.

Innan sprutningen påbörjas ska bruksslangen smörjas med kalkvälling (weber släckt kalk E). Börja frampumpningen med låg hastighet och med slangen på marken. Första påslag: Applicera första skiktet så att armeringsnätet är helt täckt av bruk, ca 10 mm tjocklek.

Bruket komprimeras med långskånska och dras av med rätkäpp. Ytan ska vara plan men skrovlig. Fönstersmygar grundas noggrant. Överskottsbruket dras av så att smygen blir så jämn som möjligt. Detta underlättar putsning av följande skikt. Vid torr och varm väderlek ska första skiktet eftervattnas. Använd slang med finspridarmunstycke. Andra skiktet grovputs påförs tidigast 3 dygn efter det första skiktet. Vid torrt och varmt väder ska förvattning utföras innan putsen påförs. Använd slang med finspridarmunstycke. Drag av putsen med rätkäpp, avjämna "ryggar" och andra ojämnheter med lämpligt

verktyg, t ex Våffla eller spikbräda.

Obs! Putsen måste friskäras mot fönster och dörrsmyggar samt vid balkongplattor m m.

Vid torr och varm väderlek ska putsen eftervattnas.

Använd slang med finspridarmunstycke.

#### OBSERVERA

Två påslag grovputs ska vara totalt ca 20mm, det första skiktet något tjockare.

Var noga med att första skiktet får en god härdning.

Sträva efter en temperatur på ca +15-20°C under arbete och härdningstid.

#### ÅTERVINNING

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/retursystem) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

#### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

#### ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200875430	webertherm 344 grovputs för klinker, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479745459
5200852150	webertherm 344 grovputs för klinker, 1000 kg storsäck	1000 kg	BBG		7391479751245
5200909987	webertherm 344 grovputs för klinker, bulk	1000 kg	t		7391479812410