

weber rapid grout Snabbfog



- Klass CG2WA enl EN-13888
- Fogbredd 2 - 20 mm
- Belastningsbar efter ca 4 timmar
- 5 kulörer färgmatchade med neutral silicone
- Vatten- och smutsavvisande

OM PRODUKTEN

Weber rapid grout är en cementbaserad snabbhärdande och kraftigt vattenavvisande fogmassa för fogning av täta keramiska plattor typ granitkeramik. Produkten är polymerförstärkt vilket ger slitstarka, smutsavvisande, välfyllda fogar med hög vidhäftning till plattornas kanter. Extra lämplig till klinker, natursten och glasmosaik. För fogbredd 0,5 - 20 mm. Kan användas inomhus och utomhus. Rapid grout ger en färgäkta och slitstark fog med hög vidhäftning till plattans kanter. Finns i 16 kulörer, färgmatchade med weber neutral silicone. Klass CG2WA.

Rapid grout är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggsvarubedömningen, BVB. Har bedömningen B i SundaHus och är med i Svanens husproduktportal samt innehar en tredjepartsreviderad miljödeklaration, EPD.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För fogning av täta plattor typ granitkeramik samt till mosaik, natursten, klinker, marmor, konstgjorda plattor t ex. terazzo. Plattorna får ej vara känsliga för fuktgenomslag eller innehålla reaktiv ballast av kisel, som kan ge upphov till alkalikiselreaktioner. Speciellt lämplig som allroundfog i krävande miljöer, ovan träbjälklag, på golv med golvvärme, offentliga lokaler samt vid utvändigt fogning. Fog-

Materialåtgång	Ca 0,5-8,0 kg/m ²
Rekommenderad skiktjocklek	2-20 mm
Vattenbehov	Ca 0,20-0,23 L/kg
Appliceringsstemperatur	+10°C-25°C
Användningstid	Ca 30 min vid 20°C/50% RF
Härddningstid innan beröring	Ca 10-30 min
Härddningstid innan gångbelastning	Ca 2 dygn
Härddningstid innan full belastning	7 dygn vid 20°C
Bindemedel	Cement
Ballast	Sand och dolomit, max korstorlek 0,6 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	≥ 15 N/mm ² (SFS-EN 12808-3)
Böjdraghållfasthet 28 dygn	≥ 2,5 N/mm ² (SFS-EN 12808-3)
Krympning 28 dygn	≤ 3mm/m enl. SFS-EN 12808-4
Lagringstid	24 månader.
Vattenabsorption	≤ 2 g (30 min), ≤ 5 g (240 min) enl. SFS-EN 12808-5
Lagring	Torr och frostfritt.
Förpackning	3 kg påse
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD A1-A3 - Text	0,466 kg CO ₂ e/kg

bredd 2-20 mm. Kan användas till fogbredd ner till 0,5 mm inomhus.

Rapid grout är något grövre än classic grout.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

BRA ATT VETA

För bästa resultat, använd rätt vattenmängd och rengör plattorna först när fogen är "fingertorr". Tvättas fogen för tidigt kan den missfärgas eller bli ojämn. Överdriv inte vattenmängden vid rengöring då det kan försvaga fogens styrka samt deformera den. Smutsigt vatten orsakar skum på fogens yta vilket kan påverka kulören, byt därför vatten regelbundet. Varmt vatten vid blandning påverkar användningstiden med fogmassan negativt.

För bästa resultat på golv, använd std fix istället för lättfix som ofta kräver längre torktid innan fogning. Det är extra viktigt när stora plattor i våtrum med tätskikt. Fogas golvet innan fästmassan har torkat finns det risk för kulörförändring.

Läs gärna vår broschyr om fogning och/eller se filmen på hemsidan som visar fogning med rapid grout.

FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt och avsett som underlag för keramiska plattor.

Plattsättningen ska vara utförd enligt överenskomna toleranskrav, se BKR:s Branschregler, AMA Hus eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll, samt vara utförd enligt god branschpraxis. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 14 dygna inte ha lägre temperatur än +10°C.

Rensa fogarna från fästmassa till minst halva fogens djup. Låt fästmassan härda innan fogningen påbörjas. Det är extra viktigt vid fogning av täta plattor med smala fogar. Dessa plattor bör helst sättas i snabbhärdande fix.

Vid risk för ojämnt sug beroende av starkt sugande underlag- och/eller plattor förvattnas ytan. OBS ej fritt stående vatten vid fogning.

BLANDNING

I samband med transport kan pigmentet sjunka till botten i säcken. För att undvika färgskillnader i fogen bör därför hela förpackningen blandas på samma gång.

Om endast del av förpackning används rekommenderar vi att pulvret torrblandas och den del som inte används hålls tillbaka i förpackningen. På detta vis säkerställer man optimal fördelning av pigment i den blandade massan och det kvarvarande materialet.

Vid användning av mörka kulörer måste alltid hela säcken blandas.

Vid fogning och två dagar efter ska underlag, fogmassa och rumstemperaturen vara över +10 °C.

Blanda rapid grout med 0,2 - 0,23 liter vatten per kg pulver (3,0 - 3,45 lit/15 kg eller 0,6 - 0,69 lit/3 kg) under kraftig omrörning. **För produkter producerade från och med 22.03.2023 är blandningsförhållandet 0,72 - 0,81 i 3 kg eller 3,6 - 4,05 l 15 kg (=0,24-0,27 l / kg).**

Blanda pulver med vatten (vattentemperatur på högst +30°C) i en ren hink med borrar till en slät massa. Mörka kulörer kan behöva längre blandningstid. Låt blandningen stå och mogna ca 5 min. rör sedan om igen till en smidig konsistens.

Tillblandad fog bör förbrukas inom 30 minuter. Fogmassa som börjat stelna i hinken får inte spädas med ytterligare

vatten.

Fukta oglaserade plattor med vatten innan fogning (med urvriden svamp). Keramiska plattor med porös yta kan lätt missfärgas eftersom de suger åt sig färgpigmentet från fogmassan.

Använd förpackningar med samma produktionsdatum i samma utrymme.

ANVÄNDNING

Fogning kan normalt ske dagen efter att plattorna monterats beroende på vilken fästmassa som använts. I vissa fall kan fogning ske redan efter 2-3 timmar efter att plattorna monterats.

Se val av fästmassa i produktguiden för fäst- och fogmassor.

Avlägsna överflöd av fästmassa till halva fogens djup. Dra ut fogmassan med gummispäckel el dyl. Dra alltid späckeln diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis från vänster till höger tills fogarna är väl fyllda. Avlägsna överskott av fogmassa.

Vänta med tvättning av fogen tills fogen är så torr att inget material släpper vid beröring.

Tvätttiden beror på temperatur, fuktighet och absorption i plattan.

Fukta först ytan, vänta någon minut och tvätta därefter med en mycket väl urvriden svamp. Använd cirkelrörelser och använd så lite vatten som möjligt. Byt vatten ofta och tvätta tills ingen skumning syns längre.

Används för mycket vatten är risken stor att pigmentet tvättas ur fogen samt att fogen blir flammig.

När fukten har dunstat bort från ytan på plattorna görs en sista finrengöring av ytan/fogarna med en torr bomullst-rasa eller trassel.

För att säkerställa erfoderlig hållfasthetsutveckling ska fogen fuktas 1-3 gånger under de första dagarna.

Vattenburen golvvärme skall stängas av en dag innan fogning och kan sättas på gradvis en vecka efter fogning.

Elburen golvvärme kan sättas på 3 veckor efter fogning.

RÖRELSEFOGAR

Fogar i övergång mellan golv och vägg och andra vinklar och hörn utförs med weber neutral silicone eller weber special silicone.

Fogning mot snickerier görs lämpligen med Latex eller Akrylfogmassa.

PRAKTISKA RÅD

Det bästa resultatet uppnås genom att använda den rekommenderade mängden vatten och starta rengöringen av plattan endast när fogen är tillräckligt torr. För tidig tvättning riskeras att fogen blir missfärgad och ojämn. Undvik överdriven användning av vatten vid rengöring, eftersom det kommer att försvaga styrkan i fogen och också orsaka brist på enhetlighet.

Varmt blandvatten förkortar arbetstiden.

Se även separat arbetsanvisning för rapid grout som du hittar under "Ladda ner dokument" på vår hemsida.

OBSERVERA

weber rapid grout är inte lämplig för användning i simbas-sånger eller i särskilt kemiskt utsatta miljöer/utrymmen. Där rekommenderar vi weberepoxy easy alternativt weber.fug.873.

EFTERBEHANDLING

Efter 7 dagar kan man tvätta av fogen med vatten. Vänta helst ytterligare några veckor innan användning av rengöringsmedel.

Använd aldrig koncentrerade rengöringsmedel direkt på fogen.

OBSERVERA

Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad följts, besök vår hemsida.

På grund av variationer i underlag och omgivande faktorer kan vi inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar.

När det gäller cementbaserade fogbruk så är flammighet och utfällningar ej att anses som produktfel, utan kan bero på olika omständigheter. Flammighet, utfällningar och andra kulörförändringar kan uppstå på grund av lokala omständigheter såsom temperatur, RF, skillnader i underlag och platta. Andra orsaker kan vara överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller stående vatten i fogen innan fogen har uppnått full styrka.

För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning.

Fogen ska skyddas mot stående fritt vatten under de sju första dygnen (21 dygn vid fogning utomhus).

Fogen bör ej täckas innan full beständighet har uppnåtts, vilket tar ca 7 dygn vid rumstemperatur.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200857893	weber rapid grout 12 Marble, 3 kg säck	3.000 kg		180	6415910043599
5200857901	weber rapid grout 12 Marble, 15 kg säck	15.000 kg		56	6415910043728
5200840483	weber rapid grout 13 Silver Grey, 3 kg säck	3.000 kg		180	6415910036683
5200840497	weber rapid grout 13 Silver Grey, 15 kg säck	15.000 kg		56	6415910038441

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200840484	weber rapid grout 15 Concrete, 3 kg säck	3.000 kg		180	6415910037413
5200840498	weber rapid grout 15 Concrete, 15 kg säck	15.000 kg		56	6415910038304
5200840487	weber rapid grout 18 Dark Grey, 3 kg säck	3.000 kg		180	6415910037505
5200840501	weber rapid grout 18 Dark Grey, 15 kg säck	15.000 kg		56	6415910038502
5200840488	weber rapid grout 19 Antracit, 3 kg säck	3.000 kg		180	6415910037536
5200840502	weber rapid grout 19 Antracit, 15 kg säck	15.000 kg		56	6415910038526